

Изучение сплавов системы Be—Fe—C методом ядерного гамма-резонанса

АЛЕКСЕЕВ Л. А., БАБИКОВА Ю. Ф., ГЛАДКОВ В. П.,
ЗОТОВ В. С., КОНДАРЬ В. И., СКОРОВ Д. М.

УДК 539.144:546.45

Углерод и железо — наиболее распространенные примеси бериллия, поэтому они в основном и определяют свойства этого металла. Изучение взаимодействия между примесями в матрице металла может способствовать пониманию процессов, протекающих в бериллии.

В настоящей работе методом ядерного γ -резонанса (ЯГР) исследовали сплавы бериллия с углеродом, обогащенные изотопом Fe⁵⁷.

Образцы готовили на основе дистиллированного берилля с электрической чистотой * $\delta = \rho_{293^\circ\text{K}} / \rho_{77^\circ\text{K}} = 10$ путем дуговой плавки на водоохлаждаемом медном поду с последующей резкой на электроискровом станке. В качестве добавок использовали углерод спектральной чистоты. Термообработку проводили в вакууме ($\sim 10^{-4}$ мм рт. ст.) в присутствии геттера в виде циркониевой стружки. Мессбауэровские спектры снимали на спектрометре электродинамического типа во временном режиме с многоканальным анализатором АИ-256. Источником излучения служил Co⁵⁷, заключенный в палладии.

Были получены спектры поглощения на образцах, содержащих 0,06, 0,11, 0,20, 0,39 вес. % углерода. Содержание железа во всех образцах составляло 0,05 вес. %. В качестве примера на рис. 1, а, б приведены спектры поглощения для сплавов, содержащих 0,11 и 0,39 вес. % углерода, после отжигов при температуре 1130 и 850° С. Все спектры можно рассматривать как суперпозицию двух дублетов, ширина линий которых с поправкой на ширину линии источника и толщину поглотителя соответствует естественной ширине.

В системе Be—Fe установлено наличие областей твердых растворов [1]. Поэтому одной из составляющих спектров должен быть дублет железа, растворенного в бериллии. Этот дублет был обнаружен в работах [2—5]. Квадрупольное расщепление Q для дублета твердого раствора железа в бериллии равно $0,58 \pm 0,07$ мм/сек, а изомерный сдвиг $\delta = 0,21 \pm 0,04$ мм/сек (относительно нержавеющей стали).

* Оценка общей чистоты бериллия по отношению к электросопротивления при комнатной температуре и 77° К введена по предложению участников Международной конференции по бериллию (Гренобль, 1965).

После отжига при 850° С наряду с дублетом твердого раствора наблюдается второй дублет с параметрами $Q = 0,36 \pm 0,07$ мм/сек и $\delta = 0,14 \pm 0,04$ мм/сек. Согласно диаграмме состояния, в системе Be—Fe может образовываться интерметаллид FeBe₁₂ [6, 7], т. е. высший бериллид железа с анизотропной кристаллической структурой (тетрагональная объемноцентрированная [8]). Эта структура может обеспечить такой градиент электрического поля, который необходим для возникновения дублета с указанными выше параметрами. Следует отметить, что спектры ЯГР, полученные на контрольных сплавах бериллия с железом (1 вес. % Fe), показали, что дублет с $Q = -0,36$ мм/сек обусловлен присутствием интерметаллида FeBe₁₂. Добавки углерода не изменили вида спектров, т. е. не повлияли на их качественный состав (см. рис. 1, а) и весьма слабо сказались на соотношении между железом в твердом растворе и в соединении FeBe₁₂ (рис. 2). Следовательно, в тройной системе Be—Fe—C при температуре 850° С существуют твердый раствор железа в бериллии и интерметаллид FeBe₁₂, кроме того, по данным металлографического анализа, обнаружены также включения карбида бериллия (Be₂C).

В результате отжига при 1130° С характер спектров изменился. Дублет соединения FeBe₁₂ теперь отсутствует (это согласуется с диаграммой состояния Fe—Be [6, 7]), но появляется новый дублет (его параметры: $Q = 0,28 \pm 0,07$ мм/сек, $\delta = 0,43 \pm 0,04$ мм/сек), который нельзя отнести к бериллиду FeBe₅, так как для него характерна одиночная линия [9]. Мозер и Кистнер [3] обнаружили дублет с аналогичным квадрупольным расщеплением ($Q = 0,29$ мм/сек) при старении (600° С) сплава Be + 0,1 вес. % Fe, но при источнике Cu + + Co⁵⁷ изомерный сдвиг этого дублета несколько меньше ($\delta = 0,05$ мм/сек). Вероятно, он имеет иную природу, чем наблюдаемый в настоящей работе.

Изменение количества углерода в сплавах, отожженных при 1130° С, приводит к уменьшению интенсивности дублета твердого раствора (см. рис. 1, б), а соответственно и к увеличению интенсивности нового дублета. Такая





Рис. 1. Спектры поглощения для образцов, содержащих 0,11 (I) и 0,39 вес.% (II) углерода, после отжига при температуре 850° С и продолжительности отжига 4,5 ч (а) и при 1130° С и продолжительности отжига 1,5 ч (б).




Рис. 2. Изменение относительного количества железа в твердом растворе бериллия G в зависимости от концентрации углерода: ●, ○ — после отжига при температуре 850 и 1130° С соответственно.

взаимосвязь может свидетельствовать о том, что в сплавах появилась фазовая составляющая, содержащая все три компонента: бериллий, железо и углерод. По-видимому, такой фазой может быть некоторое соединение типа $\text{Be}_m\text{Fe}_n\text{C}_p$ или раствор железа в карбиде бериллия. На основании рис. 2 можно сделать предположение либо об ориентированном составе

еще не известного соединения в системе Be — Fe — C (вероятно, около 0,2 вес.% С и порядка 0,03 вес.% Fe), либо о возможном пределе растворимости железа в карбиде бериллия при температуре 1130° С.

Поступила в Редакцию 18/V 1972 г.

ЛИТЕРАТУРА

- Папиров И. И., Тихинский Г. Ф. Физическое металловедение бериллия. М., Атомиздат, 1968.
- Kistner B. e.a. Bull. Amer. Phys. Soc., 1962, v. 7, No. 4.
- Mozer O., Kistner B. Bull. Amer. Phys. Soc., 1962, v. 7, No. 7.
- Janot C. e.a. C.r. Acad. sci., 1968, v. B-955, p. 267.
- Janot C., Deloroix P. Acta Metallurgica, 1972, v. 20, p. 637.
- Дарвин Дж., Баддери Дж. Бериллий. М., Изд-во иностр. лит., 1962.
- Уайт Д., Берк Д. Бериллий. М., Изд-во иностр. лит., 1960.
- Самсонов Г. Бериллиды. Киев, «Наукова думка», 1966.
- Ohta Keizo. J. Appl. Phys., 1968, v. 39, p. 2123.