

СПЕКТРЫ БРИЛЛЮЭНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА В ИЗОТРОПНОЙ ФАЗЕ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА

Г. П. Петрова, Р. М. Баширова и Е. И. Кошелевик

В последнее время жидкие кристаллы привлекают к себе пристальное внимание исследователей. Это объясняется тем, что эти вещества нашли очень много интересных применений в физике и технике. Однако физическая природа жидкокристаллического состояния вещества изучена еще недостаточно полно. В частности, исследование оптических свойств таких веществ, например рассеяния света, могли бы дать ценный материал для разработки оптической теории жидких кристаллов.

При исследовании рассеяния света в веществах, способных к образованию мезофазы, может иметь место еще одна интересная проблема — исследование рассеяния света, и в частности свойств тонкой структуры релеевской линии, в прозрачных веществах, имеющих все внешние признаки жидкости, но обладающих рядом особенностей. По-видимому, вблизи точки перехода в мезоморфное состояние изотропная




Рис. 1. Поляризованная компонента света, рассеянного в ПАА при $t=146^{\circ}\text{C}$.




Рис. 2. Деполяризованная компонента света, рассеянного в ПАА при $t=146^{\circ}\text{C}$.

фаза жидкокристаллического вещества может иметь некоторую локальную анизотропию. Это неизбежно должно отражаться на характере рассеянного света.

В данной работе изучались спектры света, рассеянного в достаточно большом объеме изотропного расплава *n*-азоксанизола (ПАА). Обеспыленный с помощью керамических фильтров ПАА помещался в вакуумированную и запаянную стеклянную цилиндрическую кювету длиной 20 мм и диаметром 18 мм. В качестве источника излучения использовался гелий-неоновый лазер (6328 Å). В работе был измерен коэффициент деполяризации Δ_u света, рассеянного в изотропном расплаве ПАА. В интервале температур от 138 до 151°C коэффициент деполяризации изменился от 0.9 до 0.78. Это свидетельствует о том, что жидкий ПАА обладает сильной локальной оптической анизотропией. Спектры рассеянного света получались с помощью интерферометра Фабри—Перо и регистрировались посредством фотоэлектрической установки (угол наблюдения 90°), состоящей из зрительной трубы, точечной диафрагмы, зеркала зеркала дифракционной картины, фотомножителя ФЭУ-79, усилителя постоянного тока У2-6 с синхронным детектором В9-2, прерывателя, модулирующего световой луч, и автоматического потенциометра ЭПП-09.

На рис. 1 и 2 приводятся спектры тонкой структуры релеевской линии, снятые в ПАА при $t=146^{\circ}\text{C}$ для двух взаимно перпендикулярных направлений поляризации рассеянного луча (величина области дисперсии 0.625 см^{-1} , при этом полуширина аппаратурной функции установки была $\simeq 0.026\text{ см}^{-1}$, область существования мезофазы ПАА — $115\text{--}135^{\circ}\text{C}$). Поляризованные и деполяризованные части рассеянного света содержат очень интенсивный центральный максимум, соответствующий частоте возбуждающего света. Полуширина этого максимума (0.038 см^{-1}) оказалась в 1.5 раза больше полуширины аппаратурной функции установки. В спектре деполяризованной части рассеянного света наблюдается пологий максимум (A), находящийся посередине между двумя соседними порядками интерференции. В спектре поляризованной части рассеянного света, кроме этого пологого максимума, имеют место еще две компоненты (a , a), одинаково отстоящие от несмещенной линии, причем интенсивности этих компонент примерно в 50 раз меньше интенсивности центрального максимума. При этом величина соотношения интенсивностей $I_u/2I_{MB} \simeq 27$. Такие высокие значения $I_u/2I_{MB}$ в простых жидкостях принимает только вблизи критической точки. На спектрах зафиксирован также очень интенсивный фон, высота которого составляет 6.3% от интенсивности в максимуме несмещенной линии.

В табл. 1 приведены расстояния максимумов компонент спектра поляризованной и деполяризованной части рассеянного света до центра несмещенной линии, усреднен-

Таблица 1

Поляризованная часть рассеянного света	Деполяризованная часть рассеянного света
Δv_{pa} (ср.), см ⁻¹ 0.155 ± 0.005	Δv_{pA} (ср.), см ⁻¹ 0.316 ± 0.013

ные по 12 различным порядкам интерференции. Соответствующие этим смещениям средние скорости гиперзвука, подсчитанные по формуле

$$v = 1.343 \cdot 10^4 \frac{\Delta v}{n},$$

где n — показатель преломления изотропного расплава ПАА при данной температуре^[1], приводятся в табл. 2. Предполагалось, что пологий максимум, который наблюдается как в поляризованной, так и в деполяризованной части рассеянного света, появился в результате наложения двух компонент. Эти компоненты, вероятно, могут быть вызваны наличием в жидким ПАА сдвиговых волн. В этом случае v_d из табл. 2 могут рассматриваться как приближенные величины скоростей этих волн. Среднее значение скорости v_p из табл. 2 совпадает в пределах погрешности эксперимента с величиной скорости ультразвука в изотропной фазе ПАА при температуре 146° С^[2].

Таблица 2

Поляризованная часть рассеянного света	Деполяризованная часть рассеянного света
v_p (ср.), м/сек. 1273 ± 44	v_d (ср.), м/сек. 2552 ± 82

Примечание. При $t = 146^\circ \text{C}$ $n_{\text{ПАА}} = 1.63$.

Авторы благодарны А. С. Предводителеву за интерес к работе и В. Г. Артамонову за помощь при проведении эксперимента.

Литература

- [1] И. Г. Чистяков. Жидкие кристаллы. Изд. «Наука», М., 1966.
[2] А. П. Капустин, Л. И. Мартынова. Кристаллография, 16, 648, 1971.

Поступило в Редакцию 26 февраля 1974 г.

УДК 535.37 : 548.0

ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ РЕНТГЕНИЗОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ KCl-Ag

A. K.-Й. Мугра, A. И. Нийлиск и B. С. Осминин

1. С помощью установки [1] изучено влияние гидростатического давления (до 6.1 кбар, $T=295^\circ \text{K}$) на полосу излучения 2.86 эв и на C -полосу возбуждения люминесценции при 4.35 эв ртутеподобного Ag⁺-центра в KCl (так называемый «B-центр») [2-4]). Обнаружены коротковолновые сдвиги названных полос под действием давления (см. рисунок, а) с коэффициентами $6.6 \cdot 10^{-6}$ и $5.5 \cdot 10^{-6}$ эв/бар соответственно. Величина сдвига полосы излучения Ag⁺-центра сравнима с величиной коротковолнового сдвига полос излучения традиционных ртутеподобных центров Tl⁺, In⁺, Ga⁺ в щелочно-галоидных кристаллах (ЩГК) [5]. Коротковолновый сдвиг C -полосы пере-