

УДК 548.736.6

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

В. Я. ВЕРХОВСКИЙ, Э. А. КУЗЬМИН, В. В. ИЛЮХИН,
академик Н. В. БЕЛОВ

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА Na-ТИТАНОГЕРМАНАТА
 $\text{Na}_2(\text{TiO})[\text{GeO}_4]$

Ничтожное количество в природе собственных минералов германия нужно считать следствием низкого кларка, отнюдь не связанным с «качеством» самого элемента, поскольку положение в центре менделеевской таблицы позволяет германию играть в соединениях двоякую роль — катионную (Ge локализуется в октаэдрах) и анионную (Ge в тетраэдрах). Эта кристаллохимическая предпосылка на фоне искусственного завышения кларка в лабораториях (гидротермальный автоклавный синтез) открывает большие возможности для получения устойчивых Ge-соединений, число которых может резко возрасти по




Рис. 1

Рис. 1. $\text{Na}_2\text{TiGeO}_5$. Проекция структуры на плоскость xy в полиэдрах. Атомы Ti в (полу)октаэдрах, атомы Ge в тетраэдрах, кружки — катионы Na

Рис. 2. $\text{Na}_2\text{TiGeO}_5$. Проекция структуры на плоскость xz в полиэдрах. Выделены два слоя структуры: a — более светлые полигоны на уровне $x = 0$ и b — более темные на уровне $x = a/2$. Пунктирной линией Ti-пятивершинник дополнен до октаэдра




Рис. 2

сравнению с силикатами, если учесть, что нет запрета на реализацию Ge в тетраэдрах и октаэдрах в рамках одной структуры (^{1, 2}).

Несмотря на широко отмечаемое кристаллохимическое сродство Ge и Si, нельзя априори утверждать полную аналогию Si- и Ge-соединений, даже когда эти элементы находятся в тетраэдре, и действительно, одна из по-

следних расшифровок структуры TR-германата с Ge в тетраэдрах (3) эффективно показала неизоструктурность его соответствующему силикату.

Исследованный нами Na-титаногерманат $\text{Na}_2(\text{TiO})[\text{GeO}_4]$ синтезирован в гидротермальных условиях в системе $\text{Na}_2\text{O} - \text{GeO}_2 - \text{H}_2\text{O}$ (только в титановых вкладышах) при концентрациях NaOH выше 20% (4).

Прозрачные, бесцветные кристаллы пластинчатого габитуса (основные формы {001}, {201}, {111}) обладали большими внутренними напряжениями, и достаточно правильной формы пригодный для рентгеновских

Таблица 1

Структура $\text{Na}_2(\text{TiO})[\text{GeO}_4]$. Координаты базисных атомов и тепловые поправки B_j

Атомы	x/a	y/b	z/c	$B_j = B + u_j$
Ti	0,500	0	0,924	-0,35
Ge	0	0	0	-0,49
Na	0,250	0,250	0,500	-1,51
O ₁	0,213	0	0,88	-0,74
O ₂	0,500	0	0,257	-0,92

таблица $P(xyz)$ локализовал все атомы структуры: Ti, Ge, Na и O, занимающие соответственно частные двукратные, четырехкратное и восьмикратные положения. Уточнение позиционных и тепловых параметров привело к $R_{hkl} = 12,8\%$. Заключительные координаты атомов структуры собраны в табл. 1, а рассчитанные по ним межатомные расстояния — в табл. 2.

Прямая расшифровка структуры $\text{Na}_2(\text{TiO})[\text{GeO}_4]$ показала, что Na-титаногерманат — еще один пример полного изоморфного замещения Si на

исследований монокристальный обломок был отрезан от крупного кристалла.

Параметры тетрагональной ячейки: $a = 6,67 \text{ \AA}$, $c = 5,16 \text{ \AA}$, $Z = 2$; федоровская группа $D_{4h}^7 = P \frac{4}{n} mm$

определяется однозначно по погасаниям. Трехмерный экспериментальный материал составили 300 ненулевых отражений $0kl - 4kl$ и $hk0 - hk1$ ($\text{MoK}\alpha$ -излучение, $\sin \theta / \lambda \leqslant 0,9 \text{ \AA}^{-1}$).

Анализ трехмерной функции Паттерсона $P(xyz)$

Таблица 2

Структура $\text{Na}_2(\text{TiO})[\text{GeO}_4]$. Межатомные расстояния в \AA

Ge-тетраэдр	Na-октаэдр	Ti-полиэдр
$\text{Ge} - \text{O} = 1,74$	$\text{Na} - \text{O}_1 = 2,32$	$\text{Ti} - \text{O}_1 = 2,00$
$\text{O}'_1 = 1,74$	$\text{O}'_1 = 2,32$	$\text{O}'_1 = 2,00$
$\text{O}''_1 = 1,74$	$\text{O}''_1 = 2,32$	$\text{O}''_1 = 2,0$
$\text{O}'''_1 = 1,74$	$\text{O}'''_1 = 2,32$	$\text{O}'''_1 = 2,0$
$\text{O}_1 - \text{O}_1 = 2,82$	$\text{O}'_2 = 2,67$	$\text{O}_2 = 1,72$
	$\text{O}_2 = 2,67$	$\text{O}'_2 = 3,44$
		$\text{O}_1 - \text{O}'_2 = 3,42$
		$\text{O}_1 = 2,70$
		$\text{O}_2 = 3,00$

Ge в четверной системе $\text{Na}_2\text{O} - \text{B}_x\text{O}_y - \left\{ \begin{array}{l} \text{SiO}_2 \\ \text{GeO}_2 \end{array} \right\} - \text{H}_2\text{O}$ (согласно (5) именно в четверных системах наблюдается чистый изоморфизм Si и Ge). Катион Ge, замещающий изоморфно равнозарядный Si, расположен в весьма правильном тетраэдре: $\text{Ge} - \text{O} = 1,74 \text{ \AA}$ при $\text{O} - \text{O} = 2,82 \text{ \AA}$. Крупный Na находится в несколько искаженном (уплощенным) октаэдре: расстояния $\text{Na} - \text{O}$ лежат в узких пределах: $\text{Na} - \text{O}_1 = 2,32 \text{ \AA}$ (4) и $\text{Na} - \text{O}_2 = 2,67 \text{ \AA}$ (2).

Несмотря на возрастший ионный радиус Ge по сравнению с Si, общий мотив структуры $\text{Na}_2(\text{TiO})[\text{GeO}_4]$ не изменился по сравнению с

$\text{Na}_2(\text{TiO})[\text{SiO}_4]$. Сохранилась и малообычна для Ti пятерная координация: четыре расстояния $\text{Ti} - \text{O} = 2,00 \text{ \AA}$, пятое — очень короткое — $1,72 \text{ \AA}$, при шестом $3,44 \text{ \AA}$ (в соответствующем силикате: 1,67 и $3,41 \text{ \AA}$). Таким образом, еще раз подтверждается выдвинутое ранее⁽⁶⁾ предположение о существовании в силикатных (германатных) структурах титанильной группы, иона $\text{Ti} = \text{O}$ (двойная связь). Можно полагать, что Ti в подобных соединениях играет двойственную роль: «полукатионную» — «полуанионную», т. е., наряду с равновеликим (по заряду и по ионному радиусу) Ge, участвует в построении трехмерного каркаса структуры из чередующихся Ge-тетраэдров и Ti-пятивершинников (полуоктаэдров).

Авторы выражают глубокую благодарность И. П. Кузьминой и О. К. Мельникову за большую помощь в синтезе кристаллов.

Институт кристаллографии
Академии наук СССР
Москва

Горьковский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского

Поступило
11 VIII 1969

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ N. Ingri, G. Lundgren, Acta chim. scand., **17**, 617 (1963). ² H. Nowotny, A. Wittmann, Monatsh. Chem., **84**, 701 (1953); **85**, 558 (1954); **87**, 654 (1956).
³ Ю. И. Шепелев, Ю. И. Смолин, Т. В. Упаторова, ДАН, **186**, 322 (1969). ⁴ И. П. Кузьмина, Диссертация, М., 1968. ⁵ А. Н. Лобачев, Л. Н. Демьянец и др., Kristall und Technik, **4** (1969). ⁶ А. В. Никитин, В. В. Илюхин и др., ДАН, **157**, 1355 (1964).