

И. Н. МАРКЕВИЧ, С. И. БЕЙЛИН, М. П. ТЕТЕРИНА,
Г. П. КАРПАЧЕВА, академик Б. А. ДОЛГОПЛОСК

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИСОПРЯЖЕННОГО ПОЛИМЕРА В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА ПОЛИАЦЕНАФТИЛЕНА

Ранее была показана возможность глубокого дегидрирования различных полимеров хинонами с образованием продуктов, содержащих систему сопряженных двойных связей^(1, 2). В случае полиаценафтилена (ПА) в растворе хлорбензола реакция дегидрирования хлоранилом протекает при температуре 160–180° С, причем за 120 час. выход тетрахлоргидрохиона достигает 80 % от теории.

В настоящей работе изучен процесс дегидрирования ПА под влиянием продуктов его термического распада.

Экспериментальная часть

Исходный аценафтилен очищали 2-кратной возгонкой в вакууме. Полученный желтый продукт имел т. пл. 94,5° (по лит. данным⁽³⁾: т. пл. 92°). ПА получали термической полимеризацией аценафтилена в блоке в запаянной ампуле в среде аргона при 110 и 150°. Молекулярный вес по данным вискозиметрии изменялся при этом соответственно от 470 000 до 70 000. Термическую деструкцию изучали в изотермическом режиме на установке, описанной ранее⁽⁴⁾. Для исследования продуктов распада ПА, процесс деструкции проводили в запаянных стеклянных ампулах в атмосфере аргона или в вакууме с конденсацией продуктов распада на холодных частях прибора.




Рис. 1

Рис. 1. Термическая деструкция ПА в вакууме. Мол. вес 330 000
Рис. 2. Зависимость скорости потери в весе от глубины деструкции и молекулярного веса ПА при 340° в вакууме. 1 — мол. вес $7 \cdot 10^4$, 2 — $3,3 \cdot 10^5$, 3 — $4,7 \cdot 10^5$




Рис. 2

И-к. спектры снимали в таблетках с КBr на приборе UR-10, у-ф. спектры — в растворе хлороформа на спектрометре «Хитачи». Спектры э. п. р. исследуемых образцов снимали на радиоспектрометре РЭ13-01 при комнатной температуре. В качестве стандарта использовали дифенилпикрилгидразил.

При изучении кинетики термического распада ПА по потере в весе в условиях непрерывного удаления летучих продуктов реакции (в вакууме) было установлено, что кривые деструкции характеризуются индукционным периодом, продолжительность которого падает с увеличением температуры (рис. 1).

Автокаталитический характер процесса иллюстрируется возрастанием скорости с глубиной процесса (рис. 2). Увеличение скорости с понижением молекулярного веса исходного полимера находится в соответствии с закономерностями, известными для полимеров, в которых инициирование деструкции начинается с конца цепи. Скорость достигает максимума при $\sim 70\%$ распада, а затем падает практически до 0. Суммарная энергия активации термического распада ПА меняется с глубиной процесса и составляет при 30—40% деструкции около 43 ккал/моль.

Летучие продукты реакции состоят в основном из аценафтилена и аценафтилена и не содержат водород. Образование аценафтилена свидетельствует о протекании реакции дегидрирования ПА, что подтверждается возникновением двойных связей в полимерной цепи.

Молекулярный вес в процессе распада сильно падает. На рис. 3 приводятся данные, иллюстрирующие кинетику изменения молекулярного веса и ненасыщенности полимера с глубиной процесса.

Таблица 1
Термический распад ПА

№ опыта	T-ра, °C	Время, час.	Степень дегидрирования, %	Количество выделенного аценафтилена *, % от исходного полимера
1	340	6	37	33
2	340	4	34	37
3	336	4,5	35	34

* Характеристика образовавшегося продукта — аценафтилена: т. пл. $94,5^\circ$, лит. данные: т. пл. 95° (³). Найдено %: С 93,6; Н 6,4. Вычислено %: С 93,5; Н 6,5. И.-к. спектры для аценафтилена и полученного продукта полностью совпадают.

При изучении процесса термического распада ПА в замкнутой системе (без удаления летучих продуктов) было установлено, что в конце реакции наряду с дегидрированным полимером образуется исключительно аценафтилен, т. е. образующийся при термическом распаде аценафтилен, дегидрируя полимер, количественно переходит в аценафтилен. Экспериментально было установлено, что дегидрирование ПА можно осуществить при 300° (ниже температуры начала его термического распада), используя в качестве дегидрирующего агента аценафтилен, подаваемый в систему извне.

При проведении процесса термораспада в замкнутой системе выход дегидрированного ПА (ДПА) повышается и он содержит больше двойных связей сравнительно с полимером, полученным в условиях непрерывного удаления летучих продуктов деструкции.

Экспериментальные данные по термическому распаду ПА в замкнутой системе приведены в табл. 1.

Несколько меньшее содержание двойных связей (по сравнению с расчетным на выделившийся аценафтилен) связано, по-видимому, с протеканием реакции циклизации, характерной для соединений, содержащих аценафтиленовую группировку (^{3, 5}).






Рис. 3. Изменение молекулярного веса (1) и ненасыщенности полимера (2) с глубиной деструкции при 344° в вакууме

Исследование нераспавшегося полимера показало, что он представляет собой порошок черного цвета, полностью или частично растворимый в органических растворителях (мол. вес ~ 7000 , криоскопия в бензole). Неразложившийся полимер обладает устойчивым парамагнетизмом. Спектр э. п. р. представляет собой одиночную симметричную линию с g -фактором, близким g -фактору свободного электрона. Ширина линии $\Delta H = 4 - 5,4$ эрст. Величина сигнала $10^{17} - 10^{19}$ п.м.ч/г*.

Изучение и.-к. спектров (рис. 4) показало, что оставшийся полимер содержит двойные связи в основной цепи. Дегидрирование ПА может приводить к образованию структуры I или II.




Были сняты и-к. спектры для ДПА (*A*), исходного ПА (Γ), мономерного аценафтилена (*B*) и его димера (*B*)



полученного по методу ⁽⁶⁾. Анализ и-к. спектров позволяет сделать вывод, что ДПА содержит структуры типа I. На это указывает появление в спектре ДПА полосы 1435 см^{-1} , присутствующей в спектре мономерного аценафтилена и ответственной за колебания C=C-связи внутри кольца. С ростом степени дегидрирования интенсивность максимума 1435 см^{-1} , растет. В спектре димера аценафтилена отчетливо проявляется полоса 1490 см^{-1} , которая характеризует колебания C=C-связи между звенями и которая полностью отсутствует в спектре ДПА. Полоса 820 см^{-1} относится к валентным колебаниям нафталинового кольца. Эта полоса остается неизменной во всех 4 спектрах. По соотношению интенсивностей полос 1435 см^{-1} и 820 см^{-1} рассчитывали степень дегидрирования ДПА (процент двойных связей от теоретически возможного).

Согласно данным у.-ф. спектров, снятых в растворе хлороформа, длина блоков сопряжения для растворимой фракции составляет в основном 5—7 звеньев.

Совокупность приведенных экспериментальных данных позволяет представить схему развития процесса следующими реакциями:



Реакция (1) отражает равновесие процесса полимеризации — деполимеризации, зависящее от температуры, реакция (2) — дегидрирование полимерной цепи образовавшимся в первой стадии аценафтиленом.

* Парамагнитные частицы (п.м.ч.).

Автокаталитический характер кривых (рис. 1 и 2) связан с протеканием реакции дегидрирования. В результате этой реакции инициирование распада начинается не только с конца цепи, но и по С — С-связям, расположенным по соседству с дегидрированным звеном. Преимущественно блочное протекание реакции дегидрирования находится, по-видимому, в связи с большей энергетической выгодностью отрыва водорода от аценафтиленовых звеньев, расположенных рядом с ненасыщенным звеном.

Прекращение распада полимера при разложении его в изотермическом режиме указывает на то, что образовавшийся ДПА является термостабильным при данной температуре.

При исследовании кинетики распада ПА в растворе хлорбензола было установлено, что процесс деструкции интенсивно начинается уже при 180° без индукционного периода.

Как видно из рис. 1, распад ПА в массе начинается только в области температуры стеклования (335—345°, по нашим и литературным данным (3)), когда молекулы полимера приобретают достаточную подвижность.

Этот пример является хорошей иллюстрацией, определяющей роли диффузионных факторов в кинетике распада твердого тела. Повышение температуры распада с 180 до 330° в данном случае достигается только за счет затрудненности развития цепного распада в застеклованном состоянии («эффект клетки»). Роль этого фактора в термостабильности полимеров была отмечена ранее (7).

Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева
Академии наук СССР
Москва

Поступило
24 X 1969

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Н. Н. Стефановская, И. Ф. Гавриленко и др., Изв. АН СССР, сер. хим., 1967, 10, 2355. ² Н. Н. Стефановская, И. Н. Маркевич и др., ДАН, 176, № 1, 116 (1967). ³ М. М. Дащевский, Аценафтилен, 1966. ⁴ И. Н. Маркевич, С. И. Бейлин, Б. А. Долгоплоск, ДАН, 183, № 6, 3143 (1968). ⁵ И. Шопов, Высокомолек. соед., Б 9, № 7, 546 (1967). ⁶ J. Dolinski, K. Dziewonski, Ber., 48, 1917 (1915). ⁷ Б. А. Долгоплоск, Б. Л. Ерусалимский и др., ДАН, 120, № 4, 783 (1958).




Рис. 4. И.-к. спектры. А — ДПА, содержащий 38% двойных связей; Б — димер аценафтилена; В — аценафтилен; Г — полиаценафтилен