

УДК 535.215.4/5+541.147.2:53+771.534.2:53+77.021.133
ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. М. МЕШКОВ, И. А. АКИМОВ, А. Н. ЧИГИРЬ, И. Н. КИСИЛИЦА,
М. Г. ЧАУСЕР, М. И. ЧЕРКАШИН, А. А. БЕРЛИН

СПЕКТРАЛЬНАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ФОТОПРОВОДИМОСТИ ОКИСИ ЦИНКА СОПРЯЖЕННЫМИ ПОЛИМЕРАМИ

(Представлено академиком Н. М. Эмануэлем 23 IV 1969)

В настоящее время из многочисленных классов красителей хорошими сенсибилизаторами оказываются лишь некоторые цианиновые красители для бромистого серебра и кислотные ксантеновые красители (эозин, эритрозин и бенгальский розовый) для окиси цинка. Столь узкий выбор сенсибилизаторов является результатом специфических требований, предъявляемых к ним, и затрудняет решение ряда технических задач. Например, в настоящее время отсутствуют красители, поглощение которых простирается за 1200 м μ , поэтому нет и фотоматериалов, чувствительных в этой области. Сенсибилизированная с помощью ксантеновых красителей фоточувствительность окиси цинка вообще ограничивается областью 500—600 м μ , и это не позволяет изготавливать электрофотографические материалы на основе окиси цинка с различными спектральными свойствами. Задача же получения инфракрасной фоточувствительности, помимо самостоятельного интереса, весьма актуальна для электрофотографии, так как позволяет повысить эффективность использования излучения лампы накаливания.

Другой существенный недостаток низкомолекулярных красителей-сенсибилизаторов — низкая фотохимическая и термическая стойкость. Например, сенсибилизаторы для окиси цинка не выдерживают прогрев сенсибилизованных материалов выше 150—200°, в то время как сам полупроводник выдерживает прогрев до 500°.

В ряде прикладных задач требуется получить панхроматическую фоточувствительность в широкой области спектра. Поскольку красители, обладая селективностью поглощения, могут сенсибилизировать полупроводники лишь в узких спектральных областях, для получения панхроматической чувствительности фотоматериалы сенсибилизируют одновременно несколькими красителями. Однако такая операция малоэффективна из-за взаимной антисенсибилизации красителей.


Таким образом, узкий выбор сенсибилизаторов, с одной стороны, и ряд недостатков, присущих спектральной сенсибилизации низкомолекулярными красителями, с другой стороны, не позволяют полностью удовлетворить разнообразные запросы техники. Поэтому поиски новых сенсибилизаторов, свободных от указанных недостатков, представляют большой интерес.

В настоящее время дискутируются в основном два механизма спектральной сенсибилизации фотоэффекта в полупроводниках (¹): механизм, согласно которому в акте сенсибилизации от красителя в полупроводник передается электрон, и механизм, согласно которому в акте сенсибилизации от красителя в полупроводник передается запасенная им энергия поглощенного кванта, которая переводит электрон с некоторого примесного центра в зону проводимости полупроводника. По первому механизму взаимное расположение энергетических уровней сенсибилизатора и полупроводника является решающим критерием того, будет ли краситель сенсибилизатором или десенсибилизатором. По второму механизму каждый адсорбированный краситель может быть сенсибилизатором, одна-


ко существенно различная по величине эффективность процесса передачи энергии полу проводнику приводит к тому, что лишь некоторые красители применяются на практике. Нетрудно видеть, что согласно первому механизму спектральная сенсибилизация свойственна лишь некоторым веществам, для которых при адсорбции наблюдается поддающее расположение уровней. Согласно же второму механизму спектральную сенсибилизацию можно ожидать у самого широкого класса органических окрашенных веществ.

В последнее время была показана правильность второго механизма сенсибилизации фотоэффекта в полупроводниках, и в том числе в окиси цинка (2, 3). Поэтому нами были предприняты попытки расширить круг сенсибилизаторов за счет новых веществ и, в частности, полимерных веществ с системой сопряжения в цепи макромолекулы. Очевидным критерием предварительного отбора полимеров, могущих быть сенсибилизаторами, были требуемый спектр поглощения, хорошая растворимость и хорошая адсорбция на сенсибилизирующем проводнике. В работе (4) обнаружена сенсибилизация фотопроводимости окиси цинка некоторыми полимерными веществами, однако малая эффективность сенсибилизации, не превышающая в области 400—500 мк 2%, не позволяет надеяться, что предложенные сенсибилизаторы могут конкурировать с красителями.

В настоящей работе были исследованы хорошо растворимые полимерные вещества с системой сопряжения в цепи макромолекулы, принадлежащие различным классам. Для некоторых из них, а именно, линейных поливиниленов — полифенилацетилена (ПФАТ) (5), поли- β -иодфенилацетилена (ПИФАТ) (6), «лестничных» полимеров — полидифенилбутадиена (ПДФБД) (7) и полипиридинальдегидов (8), в предполагаемой области сенсибилизации окиси цинка (400 мк и длиннее) поглощение характеризуется монотонным спадом, простирающимся через всю видимую и близкую инфракрасную области спектра. С этими полимерами у окиси цинка можно было ожидать панхроматическую сенсибилизированную фоточувствительность в широкой области спектра. Однако полимерные вещества могут обладать и селективными спектрами поглощения. В качестве таких нами были изучены полимерные *n*-диалкиламиностирольные красители, полученные по схеме:



Используемые в данной работе полимерные красители ПК-1, ПК-2 и ПК-3 имели Г и Аг соответственно Br⁻ и



В ячейке поверхностного типа измерялось спектральное распределение фотопроводности окиси цинка, сенсибилизированной полимерами. Сенсибилизованные материалы готовились адсорбцией полимеров из этианольных или толуольных растворов на поликристаллической окиси цинка марки М-1. Фотосопротивления готовились из суспензии окрашенной окиси цинка (растворитель удалялся высушиванием при комнатной температуре) на кварцевых подложках с платиновыми электродами в виде растра (межэлектродное расстояние 0,1 мм, эффективная длина электродов 75 мм). Фототоки измерялись динамическим электрометром с чувствительностью 10⁻¹⁴ а. Освещение производилось монохроматическим светом, вы-

деляемым кварцевым монохроматором от СФ-4 из излучения лампы накаливания. Измерения проводились в двух режимах, во-первых (режим 1), при изоэнергетическом распределении возбуждающей световой энергии по спектру (переменные щели монохроматора) и, во-вторых (режим 2), при распределении возбуждающего света по спектру, соответствующем лампе накаливания (постоянные щели монохроматора).

Обнаружено, что адсорбция всех без исключения перечисленных полимеров на окиси цинка приводит к появлению дополнительной фоточувствительности в видимой и близкой инфракрасной областях спектра. Однако эффективность сенсибилизации оказалась весьма различной для разных полимеров. Лучшими сенсибилизаторами оказались ПДФБД (рис. 1), ПИФАТ (рис. 2, 1) и ПФАТ (рис. 2, 2), принадлежащие к различным классам. На этом основании мы делаем вывод об отсутствии какой-либо корреляции между эффективностью сенсибилизации и строением молекулы.

Из приведенных рисунков видно, что принципиально окись цинка с помощью полимерных молекул можно сенсибилизировать в спектральной области от 400 до 1200 мк. Специфической особенностью полимерных сенсибилизаторов, вытекающей из специфики их спектра поглощения, является падение сенсибилизированной фоточувствительности в весьма широкой области. Правда, чувствительность монотонно падает в длинноволновую сторону. Это, в первую очередь, связано с таким же монотонным падением коэффициента поглощения света. Все исследованные полимерные красители также обнаружили сенсибилизацию фотопроводимости окиси цинка (рис. 4). Эффективность сенсибилизации (отношение фототоков в области сенсибилизированной и собственной фоточувствительности) для различных красителей составляла от 2 до




Рис. 1. Спектральное распределение фототока слоя окиси цинка, сенсибилизированного ПДФБД, для режима 2




Рис. 2. Спектральное распределение фототока слоя окиси цинка, сенсибилизированного полимером ПИФАТ (1) и полимером ПФАТ (2), для режима 1

30 %. Полимерные красители в отличие от низкомолекулярных обладают более широкими полосами поглощения, поэтому область сенсибилизации для них простирается от 400 до 700 или даже 800 мк.

Как уже указывалось, для оценки эффективности сенсибилизации фотопроводимости с помощью красителей обычно измеряют отношение фототоков в максимумах сенсибилизированной и собственной областей. Такая оценка для полимеров, имеющих монотонное спадание поглощения во всей области сенсибилизации от 400 мк и длинее, неприменима. Однако для этих веществ величина фототока в области 400—430 мк достигает 20—30 %

от величины фототока в максимуме собственной фоточувствительности окиси цинка, хотя коэффициент поглощения полимеров в этой области значительно меньше, чем коэффициент поглощения в максимуме полосы красителя. Это вселяет уверенность, что подбором полимера с большим коэффициентом поглощения еще удастся увеличить фоточувствительность окиси цинка в видимой области спектра. Благодаря панхроматической чув-




Рис. 3. Спектральное распределение фототока слоя окиси цинка, сенсибилизированного полимером ПФАТ (1) и красителем эозином (2), для режима 2. Кривые приведены к одинаковой величине собственной фоточувствительности




Рис. 4. Спектральное распределение фототока слоя окиси цинка, сенсибилизированного полимерными красителями ПК-1, ПК-2 и ПК-3 (1, 2 и 3 соответственно), для режима 1. Кривые приведены к одинаковой величине собственной фоточувствительности

ствительности образцы окиси цинка, сенсибилизированные полимерами, могут оказаться более чувствительными к перезложенному свету лампы накаливания, чем образцы окиси цинка, сенсибилизированные эозином. На рис. 3 отношение площадей под кривыми спектральной фоточувствительности окиси цинка, окрашенной полимером ПФАТ и красителем эозином, равно 2,3. Таким образом, с помощью полимерных сенсибилизаторов можно создать более фоточувствительные материалы к излучению лампы накаливания, чем применяемые в настоящее время в электрофотографии.

Так как в настоящей работе показано, что спектральными сенсибилизаторами могут быть не только низкомолекулярные красители, но и сопряженные полимеры весьма различных классов, поэтому можно ожидать, что и другие низкомолекулярные и высокомолекулярные вещества, молекулы которых обладают системой сопряженных связей, подходящим спектром поглощения и способностью адсорбироваться на полупроводнике, окажутся сенсибилизаторами окиси цинка. Этот факт еще раз свидетельствует о верности этого механизма в исследуемых системах.

Поступило
16 IV 1969

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ А. Н. Теренин, Фотоника молекул красителей, «Наука», 1967; И. А. Акимов, В сборн. Элементарные фотопроцессы в молекулах, «Наука», 1966, стр. 397.
- ² И. А. Акимов, В. М. Бенца и др., ДАН, 172, 371 (1967); Phys. Stat. Sol., 20, 771 (1967).
- ³ И. А. Акимов, А. В. Шабля, Журн. научн. и прикл. фотогр. и кинематогр., 6, 459 (1967).
- ⁴ В. С. Мыльников, И. Сидаравичус, Электрохимия, 4, 596 (1968).
- ⁵ А. А. Берлин, М. И. Черкашин и др., Высокомолек. соед., 6, 1773 (1964); А. А. Берлин, М. И. Черкашин и др., Высокомолек. соед., 1, 1817 (1959).
- ⁶ А. А. Берлин, М. И. Черкашин, П. П. Кислица, Изв. АН СССР, сер. хим., 1965, 1875.
- ⁷ А. А. Берлин, М. И. Черкашин и др., Высокомолек. соед., 9, 2219 (1967).
- ⁸ А. Н. Чигирь, В. Ф. Новикова и др., Высокомолек. соед., 11А, № 7 (1969).