

УДК 541.128

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

А. М. СОКОЛЬСКАЯ, Т. ОМАРКУЛОВ, С. А. РЯБИНИНА,
академик АН КазССР Д. В. СОКОЛЬСКИЙ

**ГИДРИРОВАНИЕ ДИМЕТИЛЭТИНИЛКАРБИНОЛА В РАСТВОРЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ**

Реакцию гидрирования диметилэтинилкарбинола (ДМЭК) изучали (¹⁻⁴) при атмосферном давлении водорода в каталитической системе. Данные по изучению реакции гидрирования ДМЭК в растворе на скелетном никеле (NiR) в широком диапазоне давления водорода в литературе отсутствуют.

В аппарате *, схема которого изображена на рис. 1, мы изучали процесс гидрогенизации ДМЭК в воде (25 мл) и в 96% этаноле (25 мл) на скелетном никеле (из Ni-Al сплава; 50% Ni) под давлением (10—50 атм.). В воде присоединение первого моля водорода (1-го моля H_2), т. е.




Рис. 1. Схема установки для гидрирования под давлением. 1 — баллон с водородом ($v = 40$ л; $p = 150$ атм), 2, 4, 6, 7 и 8 — вентили точной регулировки, 3 — бюретка для высокого давления ($v = 22$ мл; $p = 150$ атм); 5 — уравнительный сосуд ($v = 60$ мл; $p = 150$ атм.); 9 — утка ($v = 90$ мл; $p = 150$ атм), 10 — быстроходная качалка, 11 — термометр, тип ТС-16, 12 — буфер с водородом ($p = 150$ атм), 13 — ультратермостат. А — ампула для зарядки гидрируемого вещества в утку, В — манометр

гидрирование тройной связи, в изученном интервале давлений идет с постепенно возрастающей скоростью, максимальное значение которой достигается после поглощения 210—270 мл H_2 в случае воды, и 140—240 мл H_2 (из 400 мл H_2) в случае 96% этанола. При прочих равных условиях скорость присоединения 1-го моля H_2 к ДМЭК в воде меньше, чем в спирте.

Это объясняется не только влиянием природы растворителя, но и изменением коэффициента распределения непредельного соединения (диметил-

* Сконструирован во Всесоюзном научно-исследовательском институте стеклянного волокна.

этинилкарбинол, диметилвинилкарбинол) между раствором и поверхностью NiR.

С увеличением давления (10—20 атм.) скорость гидрирования ДМЭК на 0,06 г NiR при 20° увеличивается (с 20 до 32 мл/мин для тройной и с 40 до 60 мл/мин для двойной связи в воде; с 40 до 50 мл/мин ($C \equiv C$) и с 35 до 52 мл/мин ($C=C$) в этаноле). Увеличение давления выше 30 атм не приводит к изменению скорости реакции гидрирования ДМЭК.

Скорость реакции гидрирования ДМЭК в воде (присоединение как 1-го, так и 2-го молей H_2) растет с увеличением количества NiR от 0,02 до




Рис. 2. Гидрирование диметилэтилкарбинола под давлением. Условия: 0,06 г NiR; 25 мл воды; 20°; 40 атм; 1— $4,45 \cdot 10^{-3}$ г-молль вещества; $A_{2H_2} = 200$ мл H_2 ; 2— $8,90 \cdot 10^{-3}$ г-молль; $A_{2H_2} = 400$ мл H_2 ; 3— $13,35 \cdot 10^{-3}$ г-молль; $A_{2H_2} = 600$ мл H_2 ; 4— $17,80 \cdot 10^{-3}$ г-молль; $A_{2H_2} = 800$ мл H_2

0,08 г: для тройной связи в 5 раз, для образующейся двойной — в 3 раза. Увеличение количества гидрируемого соединения в рабочем растворе практически не влияет на скорость гидрирования тройной связи, но приводит к значительному росту скорости гидрирования образующегося диметилвинилкарбинола (ДМВК). Гидрирование ДМЭК на NiR в воде протекает неселективно. Уже после поглощения 0,2 моля H_2 в катализаторе обнаруживается диметилэтилкарбинол (табл. 1).

Таблица 1

Состав катализата, полученного при гидрировании ДМЭК на NiR под давлением.

Условия: 0,06 г NiR; 25 мл 96% этанола; 20°; 40 атм; $8,9 \cdot 10^{-3}$ г-молль вещества; $A_{2H_2} = 400$ мл H_2

Поглощено H_2 , моль	Выход веществ, %		
	диметил- этинил- карбинол	диметил- винил- карбинол	диметил- этилкар- бинол
0,2	79,6	15,2	5,2
0,4	66,8	26,6	6,6
0,6	46,5	39,6	13,9
0,8	26,4	53,3	20,6
1,0	11,7	58,8	29,5
1,2	7,7	58,0	34,1
1,6	—	17,2	82,8

вания ДМВК (первый или дробный порядок). Однако в этом случае наклон прямой зависимости скорости гидрирования ДМВК от концентрации несколько меньше, следовательно, скорость гидрирования смеси этинил- и винилкарбинолов больше, чем отдельно взятого этинилкарбинола, но меньше скорости гидрирования чистого ДМВК.

На поверхности катализатора имеет место как независимая, так и конкурентная адсорбция диметилвинилкарбинола.

Зависимость $\lg K$ от $1/T$ выражается прямой (рис. 4); кажущаяся энергия активации реакции составляет около 4 ккал·моль⁻¹ (средняя) и




Рис. 3

Рис. 3. Зависимость скорости реакции гидрирования диметилвинилкарбинола от его концентрации в растворе. 1 — в отсутствие диметилэтилкарбинола, 2 — в присутствии ДМЭК (суммарная скорость)




Рис. 4

Рис. 4. Зависимость $\lg K$ от $1/T$. Присоединение 1-го моля H_2 к ДМЭК. (Значения скоростей взяты к поглощению 66 мл из 400 мл H_2)

свидетельствует о том, что лимитирующей стадией процесса является активация ДМЭК на поверхности скелетного никеля.

Институт органического катализа и электрохимии
Академии наук КазССР
Алма-Ата

Поступило
17 IV 1970

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Д. В. Сокольский, Гидрирование в растворах, Алма-Ата, 1962. ² А. М. Сокольская, Сборн. Каталит и методы изучения катализаторов, Алма-Ата, 1967, стр. 32. ³ А. М. Сокольская, С. М. Решетников, Д. В. Сокольский, ДАН, 152, 1369 (1963). ⁴ С. А. Рябинина, Гидрирование непредельных соединений в режиме равномерной и непрерывной подачи их в реакционную систему, Кандидатская диссертация, Алма-Ата, 1967.