

УДК 541.182.65

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Г. В. СТРАТУЛАТ, И. Н. ВЛОДАВЕЦ, академик П. А. РЕБИНДЕР
**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНДЕНСАЦИОННЫХ СТРУКТУР
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ
СДВИГА**

Измерения долговечности (времени существования без разрушения) при действии постоянных напряжений сдвига позволяют получить новые интересные характеристики коагуляционных структур (¹, ²), которые могут быть интерпретированы в рамках общей флуктуационной теории прочности (³). Не менее важной представляется возможность изучения аналогичных характеристик высокомолекулярных конденсационных структур — нетекущих дисперсных структур, возникающих в результате выделения новых дисперсных фаз из метастабильных растворов высокомолекулярных соединений (⁴).




Рис. 1. Кинетика развития деформации конденсационных структур (сформированных из 20% раствора ПВС при 10° С) при различных напряжениях сдвига ($\text{н}\cdot\text{см}^{-2}$): 1 — 0,21, 2 — 0,23, 3 — 0,25, 4 — 0,26, 5 — 0,30, 6 — 0,32. Исследование при 20° С

Водные растворы поливинилового спирта (ПВС), приготовленные при 90° С и содержащие 20% полимера, заливались в плоско-параллельные кюветы прибора Вейлера — Ребиндера с заранее вставленными в них рифлеными пластинками, охлаждались до 10—20° и выдерживались при постоянной температуре в течении 15 суток. Специальные опыты показали, что формирование конденсационной структуры за это время полностью завершается; как нарастание прочности, так и нарастание интенсивности светорассеяния (⁴), свидетельствующие о превращении однофазной системы в двухфазную, прекращаются.

Как вытекает из результатов изучения фазовых равновесий в системах

ПВС — вода (°), фаза, образующая каркас структуры, сформированной при 10°, содержит около 48% полимера и составляет 38% всей массы системы, при 20° содержит около 50% полимера и составляет около 32% массы. Эта фаза практически не обладает текучестью, но способна к значительным обратимым деформациям. Характер процессов развития деформации сдвига при постоянных напряжениях, приложенных к структуре, сформировавшейся при 10° виден из рис. 1 (измерения проводились при 20°). Несмотря на то, что обратимые (высокоэластические) деформации были довольно значительны, момент разрушения структуры (полного вырываания пластинки) удавалось зафиксировать достаточно точно. На рис. 2 представлена зависимость долговечности от напряжения сдвига, найденная при различных температурах для конденсационных структур ПВС, сформированных при 10°. Там же приведена зависимость $\lg \tau$ от P для структуры ПВС, сформированной из того же 20% раствора при 20°. Как видно из этого графика, все измерения, проведенные в изотермических условиях, подтверждают наличие для изученных структур линейной зависимости логарифма долговечности от напряжения сдвига, которая в принципе, несомненно, может быть истолкована с точки зрения флюктуационной теории прочности. Такое




Рис. 2. Долговечность конденсационных структур, измеренная при: 1, 2 — при 20°, 3 — при 15°, 4 — при 10° (температура формирования структур из 20% раствора ПВС: 1 — 20°, 2 — 10°)

истолкование, однако, для рассматриваемой системы оказывается значительно более сложным, чем, например, для изученных ранее коагуляционных структур бентонитов.

Структуры, полученные охлаждением одного и того же раствора поливинилового спирта до различных температур (10 и 20°) обнаруживают при 20° совершенно разные значения долговечности; при одних и тех же напряжениях сдвига долговечность структуры, сформированной при 10°, примерно в 100 раз превышает долговечность структуры, сформированной при 20°. Структура, сформировавшаяся при 10°, но подвергнутая исследованию при разных температурах от 10 до 20°, обнаруживает еще более поразительное различие в свойствах. Из полученных данных вытекает, что, например, при напряжении сдвига 1 н. см⁻² долговечность при 15° С почти на 8 десятичных порядков, а при 10° более чем на 13 десятичных порядков превышает долговечность этой структуры при 20°. Столь значительные изменения, по-видимому, связаны с большой сложностью тех влияний, которые оказывают изменения температуры на характер конденсационных структур ПВС в воде. С одной стороны, изменение температуры может приводить к изменению количества фазы, образующей структурный каркас, с другой стороны — к изменению состава (содержания полимера в этой фазе); не исключена

возможность и специфических структурных изменений, на которые накладываются «нормальные» зависимости долговечности этой фазы от температуры.

Отмеченные трудности, как нам кажется, не препятствуют дальнейшему изучению долговечности высокомолекулярных конденсационных структур при постоянных напряжениях сдвига и могут даже, в известном смысле, стимулировать такое изучение, на первых порах — с целью накопления большего объема экспериментальных данных, которые позволили бы приступить к более детальному рассмотрению полученных количественных зависимостей.

Институт физической химии
Академии наук СССР
Москва

Институт химии
Академии наук МССР
Кишинев

Поступило
29 IV 1970

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ И. Н. Влодавец, Г. В. Стратулат, Н. Н. Серб-Сербина, ДАН, 189, № 5, 1035 (1969). ² Г. В. Стратулат, И. Н. Влодавец и др., ДАН, 192, № 2, 130 (1970). ³ С. Н. Журков, Вестн. АН СССР, № 11, 78 (1957). ⁴ П. А. Ребиндер, И. Н. Влодавец, Наука и человечество, 1968. ⁵ Г. Н. Кормановская, Сборн. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, стр. 81.