

УДК 541.183.24

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Е. С. МАЦКЕВИЧ, Л. В. КУЗЕВАНОВА, академик АН УССР Л. А. КУЛЬСКИЙ

**ВЛИЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ
В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ
НА ИХ АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА В РАСТВОРАХ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ**

Согласно электрохимической теории адсорбции (1, 2), способность активного угля поглощать анионы или катионы определяется знаком скачка потенциала между углем и раствором, который зависит от природы насыщающего уголь электрохимически активного газа. В обычных условиях таким газом является кислород воздуха, в атмосфере которого поверхность активного угля заряжена положительно и поэтому из растворов электролитов он адсорбирует анионы. При заполнении поверхности угля атомами хемосорбированного кислорода, не принимающими участия в образовании ионной обкладки двойного слоя, которое особенно значительно в случае так называемого окисленного угля, вследствие дипольного характера связи $C^+—O^-$ происходит уменьшение положительной разности потенциалов, приходящейся на ионный двойной слой, образованный анионами (φ_d^-), что в пределе обуславливает, согласно (2), переход от адсорбции анионов к адсорбции катионов.

Учитывая имеющиеся данные о наличии на окисленном угле поверхностных кислотных групп (3, 4), можно было предположить, что они также вносят свой вклад в величину дипольного скачка потенциала φ_d на границе раздела уголь/электролит. В связи с этим естественно было ожидать, что при химическом модифицировании поверхности окисленного угля, приводящем к образованию каких-либо производных кислотных функциональных групп, например, эфирных группировок, будет происходить перераспределение электронной плотности в поверхностных соединениях угля и, значит, изменяться величина φ_d .

Основываясь на представлении о неэквипотенциальности поверхности окисленного угля (2, 5), мы считали, что об изменении φ_d можно будет судить не только по уменьшению адсорбции катионов, которое могло быть отнесено и за счет экранирования протоногенных групп угля, сколько по изменению величины адсорбции анионов. Этот вопрос и явился предметом предпринятого нами исследования.

Адсорбцию изучали на образцах беззолиного крупнопористого угля из фенолальдегидной смолы. Обычный кислородный активный уголь (АУ) готовили из угля-сырца, активируя его в токе CO_2 при $950^\circ C$ до 50% обогара. Нагреванием АУ в токе влажного воздуха при $450^\circ C$ в течение 12 и 15 час. были получены два образца окисленного угля (ОУ-1 и ОУ-2). Обгар угля при окислении составлял $\sim 30\%$. Поверхность образцов ОУ, найденная по адсорбции красителя метиленового голубого, была равна $300 \text{ м}^2/\text{г}$.

Из $0,01 N$ водных растворов образец АУ довольно хорошо адсорбировал кислоту (0,268 мэkv/g) и совершенно не сорбировал щелочи. Окисленные угли, наоборот, имели высокую емкость в отношении $NaOH$ — 0,554 мэkv/g (ОУ-1) и 0,761 мэkv/g (ОУ-2), а кислоту поглощали крайне незначительно (0,078 и 0,024 мэkv/g, соответственно). Часть ОУ обрабатывали эфирным раствором диазометана, исходя из того, что согласно

(³, ⁴), в результате такой обработки поверхностные кислотные группы ОУ подвергаются этерификации. Методика получения метилированных окисленных углей (ОУМ) и анализа в них CH_3O -групп была такой, как и в работе (³). Кроме того, образец ОУ-1 метилировали еще и во влажном состоянии после предварительного кипячения в воде в течение 1 часа.

Зависимость адсорбционной емкости углей от pH исследовали путем потенциометрического титрования системы уголь/раствор 0,01 N HCl + + 1 N NaCl (⁶). Титрование вели раствором 0,1 N NaOH + 1 N NaCl, выжидая после прибавления каждой порции щелочи время, необходимое для установления равновесия (в среднем 1,5—2 часа; перед титрованием угли выдерживались в исходном растворе 18 час.). Потенциалы порошкообразных углей в равновесных растворах измеряли по описанной в (⁷) методике с помощью лампового pH-милливольтметра ЛПМ-60м по отношению к насыщенному каломельному электроду.

Адсорбцию электролитов на эвакуированном при 20° С угле из обезгаженных растворов исследовали аналогично (⁸).

При адсорбции кислоты (мэкв/г) из 0,01 N раствора HCl при навеске угля 1 г на 100 мл раствора получены следующие результаты:

Образец угля	АУ	ОУ-1	ОУ-1М	ОУ-2	ОУ-2М
В атмосфере воздуха	0,268	0,078	0,182	0,028	0,088
В вакууме	0,072	0,076	0,134	0,028	0,047

Поскольку эвакуирование угля при комнатной температуре удаляет с его поверхности адсорбированный только в виде молекул кислород, но не приводит к сколько-нибудь заметной десорбции хемосорбированного кислорода, то из результатов опытов, которые представлены выше и на рис. 1, вытекает: 1) адсорбция анионов на АУ в атмосфере воздуха примерно на три четверти обусловлена электрохимической реакцией восстановления молекулярного кислорода, протекающей с участием H^+ -ионов кислоты и электронов угля; 2) адсорбция кислоты на ОУ независимо от условий опыта осуществляется только за счет химически адсорбированного углем кислорода, тогда как перенос электронов от угля к молекулам O_2 , по всей видимости, энергетически невыгоден из-за наличия скачка потенциала, обусловленного дипольным характером связи $\text{C}^+ - \text{O}^-$ в неионогенных поверхностных окислах; 3) после обработки диазометаном окисленные угли вновь приобретают способность поглощать кислоту за счет молекулярного кислорода, причем вклад этого механизма в величину адсорбции кислоты на ОУМ возрастает с повышением концентрации ее в растворе.



Рис. 1. Изотермы адсорбции соляной кислоты на углях в атмосфере воздуха (светлые точки) и в вакууме (зачерненные точки). 1 — ОУ-1; 2, 3 — ОУ-1М; 4 — ОУ-1М (обработанный диазометаном после кипячения ОУ в воде)

Следует подчеркнуть, что эвакуирование ОУМ хотя и уменьшает сорбцию кислоты, однако после продувания воздуха через раствор с углем величина ее достигает того же значения, что и без предварительной откачки.

Таким образом, имеются все основания утверждать, что метилирование окисленного угля действительно уменьшает величину дипольного скачка потенциала Φ_d , связанного с присутствием на поверхности ОУ различных кислородсодержащих групп.

Значение $\Delta\Phi_d$ может быть найдено по изменению величины адсорбции анионов (a_d^-) в предположении, что при одинаковой концентрации

потенциалопределяющих ионов в растворе для углей ОУ и ОУМ справедливо $\Phi_{\text{A}^-(\text{OY})} + \Phi_{\text{d}(\text{OY})} = \Phi_{\text{A}^-(\text{OUM})} + \Phi_{\text{d}(\text{OUM})} = \text{const}$ и что емкость двойного слоя (C) на угле после метилирования его не изменяется. Тогда имеем

$$\Delta\varphi_{\text{d}} = \Phi_{\text{d}(\text{OY})} - \Phi_{\text{d}(\text{OUM})} = [a_{\text{A}^-(\text{OUM})} - a_{\text{A}^-(\text{OY})}]F / CS,$$

где S — удельная поверхность угля, F — число Фарадея.

Для угля ОУ-1М было найдено, к примеру, что адсорбция анионов Cl^- при $\varphi = 0,30$ в (по н.к.а.) составляла 0,185 мэkv/g, а при $\varphi = 0,15$ в — 0,097 мэkv/g (при изменении потенциала угля путем изменения pH раствора). Вычисленное по этим данным на основании электрохимической теории адсорбции (2) значение емкости двойного слоя равно 19 $\mu\text{F}/\text{cm}^2$. Адсорбция кислоты из 0,01 N раствора на углях ОУ-1 и ОУ-1М была




Рис. 2




Рис. 3

Рис. 2. Зависимость величины адсорбции ионов от потенциала угля φ в 1 N растворе NaCl : 1 — ОУ-2; 2 — ОУ-2М

Рис. 3. Зависимость адсорбционной емкости углей от pH раствора при избытке индифферентного электролита (1 N NaCl): 1 — АУ; 2 — ОУ-2М; 3 — ОУ-2

равна 0,078 и 0,182 мэkv/g, соответственно. Из этих данных находим, что метилирование окисленного угля ОУ-1 приводит к снижению φ_{d} на 0,18 в.

Интересно, что для метилированного окисленного угля (образец ОУ-1М), который был обработан диазометаном после предварительного кипячения в воде, аналогичные вычисления дают $\Delta\varphi_{\text{d}} = 0,35$ в. Так как единственным результатом кипячения угля ОУ с водой могло быть лишь увеличение содержания в угле COOH -групп за счет дополнительной гидратации поверхностных ангидридов этих групп, то из изложенного следует, что этерификация поверхностных карбоксильных групп играет преобладающую роль в перераспределении электронной плотности в поверхностном слое ОУ.

Об изменении $\Delta\varphi_{\text{d}}$ при переходе от ОУ к ОУМ можно судить и по смещению точки нулевой адсорбции ионов на этих углях, которое происходит в сторону менее положительных потенциалов (рис. 2). В этой точке, правда, вследствие неэквипотенциальности поверхности ОУ и ОУМ может иметь место $a_{\text{Cl}^-} = a_{\text{Na}^+} \geq 0$ (в отличие от точки нулевого заряда, например, на АУ, где $a_{\text{Cl}^-} = a_{\text{Na}^+} = 0$).

Как видно из рис. 3, участок кривой, выражающей зависимость адсорбционной емкости угля ОУМ от pH, в кислой области имеет почти одинаковый наклон с прямой $a_{\text{Cl}^-} — \text{pH}$ для АУ, а в щелочной — $a_{\text{Na}^+} — \text{pH}$ для ОУ. Разность же между величинами сорбции ионов на ОУ и ОУМ непрерывно увеличивается, начиная с pH 2, вплоть до сильно щелочной области. Это приводит к выводу, что поглощение катионов окисленным углем по ионообменному механизму за счет протоногенных поверхностных групп осуществляется даже в сильно кислой среде, а не только вблизи

нейтральной точки и в щелочной среде. Наши опыты, в согласии с ⁽⁹⁾, показали, что a_{Na^+} на ОУ в щелочной среде превышает содержание кислотных групп, найденное диазометановым методом (для ОУ-2, например, при pH 11,1 в 1 N NaCl $a_{Na^+} = 1,85$ мэkv/g, тогда как содержание CH₃O-групп в ОУ-2М оказалось равным 1,66 мэkv/g). Эти данные и анализ взаимного расположения участков кривых a_{Na^+} — pH для ОУ и ОУМ в сильно щелочной среде дают основание полагать, что здесь поглощение катионов происходит по электрохимическому механизму, который, по всей вероятности, совершенно аналогичен предложенному в работе ⁽¹⁰⁾ для объяснения адсорбции щелочи на обезгаженном угле.

Что касается повышенной способности COOH-групп ОУ к диссоциации, то ее вполне можно объяснить высокой поляризацией связи O—H в ней вследствие смещения электронной плотности к электронно-акцепторным атомам кислорода неионогенных поверхностных окислов по системе сопряженных связей кристаллитов угля.

Институт колloidной химии и химии воды
Академии наук УССР
Киев

Поступило
9 III 1970

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ А. Н. Фрумкин, Koll. Zs., 51, 123 (1930). ² Е. М. Кучинский, Р. Х. Бурштейн, А. Н. Фрумкин, ЖФХ, 14, 441 (1940). ³ U. Hofmann, G. Ohlerich, Angew. Chem., 62, 16 (1950). ⁴ M. L. Studebaker, E. W. D. Huffman et al., Ind. and Eng. Chem., 48, 162 (1956). ⁵ А. Н. Фрумкин, Сборн. Поверхностные химические соединения и их роль в явлениях адсорбции, М., 1957, стр. 53. ⁶ Б. Брунс, Р. Бурштейн и др., ЖФХ, 11, 7 (1938). ⁷ W. Tomassi, W. Lewicki, Przem. Chem., 35, 626 (1956). ⁸ Е. С. Макеевич, Н. Г. Васильев, Д. Н. Стражеско, Доп. АН УРСР, № 12, 1617 (1964). ⁹ Т. Н. Стражеско, И. А. Тарковская, Сборн. Получение, структура и свойства сорбентов, Л., 1959, стр. 61. ¹⁰ А. Н. Фрумкин, Е. А. Пономаренко, Р. Х. Бурштейн, ДАН, 149, 1123 (1963).