


УДК 541.68

ХИМИЯ


Член-корреспондент АН СССР В. В. КОРШАК, Г. Л. СЛОНИМСКИЙ,  
С. В. ВИНОГРАДОВА, А. А. АСКАДСКИЙ, А. В. ВАСИЛЬЕВ,  
В. А. БАСНЕВ, К. А. БЫЧКО

О ПОВОРОТНЫХ ИЗОМЕРАХ В ПОЛИАРИЛАТАХ  
НА ОСНОВЕ ДИХЛОРДИАНА

Полиарилаты, полученные низкотемпературной поликонденсацией дихлордиана и хлорангидрида терефталевой кислоты, показывают <sup>(1)</sup> в спектре я.к.р. ( $\text{Cl}^{35}$ ) сравнительно узкие сигналы, принадлежащие различным кристаллографическим формам. Известно, что для соединений с центральным углеродным атомом типа  $\text{CR}_4$  вращение относительно связи  $\text{C}-\text{C}(\text{C}-\text{R})$  затруднено, и в растворе такие вещества имеют <sup>(2)</sup> преимущественно одну фиксированную (заторможенную) конформацию. Для дихлордиана наличие атомов хлора в молекуле бисфенола дает возможность существования поворотных изомеров типа




I



II

При низкотемпературной полиэтерификации создаются благоприятные условия (низкая температура реакции <sup>(3)</sup>) для замораживания поворотных форм дихлордиана и полимеров на его основе.

Данная работа посвящена исследованию физико-механических свойств полиарилата бис-(4-окси-3-хлорфенил)-2, 2-пропана (дихлордиана) и терефталевой кислоты, обнаруживающего ряд аномалий механического поведения. Этот полиарилат был синтезирован методом низкотемпературной полиэтерификации по схеме:



Исследование физико-механических свойств полиарилатов проводили на блочных и пленочных образцах двумя методами.

Блочные образцы испытывали на релаксацию напряжения в неизотермических условиях. Согласно этому методу <sup>(4, 5)</sup>, сжимающее напряжение в образце, зажатом между двумя жесткими пластинами релаксометра, возникает вследствие теплового расширения образца при непрерывно повышающейся температуре. Создав в образце различные начальные напряжения, обычно получают серию кривых зависимостей напряжения от температуры, каждая из которых имеет один максимум. Геометрическое место

максимумов и оси координат ограничивают область работоспособности<sup>(4, 5)</sup> твердого полимера.

В исследуемом нами случае при определении областей работоспособности установлено, что каждая кривая зависимости напряжения от температуры имеет не один, а два максимума и, соответственно, два быстрых спада напряжения (рис. 1). Аналогичные зависимости найдены и при ис-

следовании образцов, синтезированных в других растворителях, а также для некоторых других подобных полиарилатов, полученных на основе О, О'-дизамещенных диана. Если структурных превращений в процессе испытания не происходит, то, как отмечалось выше, такие кривые должны иметь один максимум<sup>(5)</sup>.

Второй метод испытания (на плёночных образцах) заключался в измерении деформации при непрерывно возрастающей температуре и строго постоянном растягивающем напряжении. Таким путём определялась серия термомеханических кривых, каждая из которых соответствовала определенному значению напряжения. Проведенные нами опыты показали, что быстрое раз-

Рис. 1. Область работоспособности полиариата дихлордиана и терефталевой кислоты при скорости нагрева 4 град./мин

витие деформации в условиях одноосного растяжения имеет место в той же области температур и механических напряжений, в которых наблюдается резкий спад напряжения на рис. 1. На термомеханических кривых (рис. 2 кривые 1—4) отчетливо проявляется два резких ускорения деформации.

Чтобы убедиться в том, что первый подъём на термомеханической кривой не связан с обычным явлением перехода в высокоэластическое состояние, мы провели контрольные опыты по повторному определению термомеханической кривой образца после первичного испытания. Если появление площадки на термомеханической кривой связано с переходом полимера в высокоэластическое состояние, то после прогрева образца при температуре выше температуры стеклования он должен полностью сократиться, и повторное испытание дало бы первоначальную картину. Однако при таком прогреве образец не сокращается, и, как видно из рис. 2 (кривая 5), прошедшие в процессе первичного испытания изменения (см. кривую 2) полностью необратимы. Это приводит к исчезновению площадки на термомеханической кривой.

Описанные аномалии: быстрый спад напряжения в процессе релаксации и быстрое ускорение деформации в процессе ползучести взаимосвязаны и обусловлены, по-видимому, одним и тем же явлением. Одной из возможных причин, объясняющих аномальное поведение упомянутых поли-





Рис. 2. Термомеханические кривые полиариата дихлордиана и терефталевой кислоты, определенные при постоянном растягивающем напряжении, равном: 1 — 200; 2 — 100; 3 — 50; 4 — 25 кГ/см<sup>2</sup>. Кривая 5 получена в результате повторного испытания при  $\sigma = 100$  кГ/см<sup>2</sup>

Таблица 1

Свойства аморфных полиарилатов на основе дихлордиана и терефталевой кислоты \*

Реакционная среда	$\eta_{\text{пр}}^{25^\circ}$ , дL/g (0,5% раствор в тетрахлорэтане)	Температура размягчения полимера, °C (из областей работоспособности)	Реакционная среда	$\eta_{\text{пр}}^{25^\circ}$ , дL/g (0,5% раствор в тетрахлорэтане)	Температура размягчения полимера, °C (из областей работоспособности)
Диоксан	4,50	270	Циклогексанон	0,73	240
Хлорбензол	5,10	265	Ацетон **	1,30	255
1,2-Дихлорэтан	4,48	228			

\* Полиэтерификацию проводили при  $30^\circ$  в течение 1 часа по методу А работы (3) (концентрация исходных соединений 0,2 мол/л).

\*\* Полиарилат в первые минуты реакции выпадает из раствора с количественным выходом. По данным рентгеноструктурного анализа — кристаллический. Величина  $\eta_{\text{пр}}^{25^\circ}$  определялась в трикрезоле.

арилатов, может быть переход между поворотными изомерами в остатке дихлордиана, обусловливающий превращение одной изомерной формы макромолекул в другую. Этот переход, по-видимому, активируется механическим напряжением: при увеличении последнего температура перехода заметно снижается (см. рис. 1 и 2).

В зависимости от условий синтеза, в частности от природы реакционной среды, можно получить полимеры с разной температурой стеклования (см. табл. 1), что также можно объяснить преобладанием той или иной формы поворотных изомеров.

Таким образом, с большой степенью вероятности можно предположить, что существует значительная устойчивость различных поворотных изомеров в исследованных полиарилатах. Этот результат открывает принципиальную возможность синтеза стереорегулярных поликонденсационных полимеров, в которых в зависимости от метода и конкретных условий проведения реакции может реализоваться тот или иной поворотный изомер.

Институт элементоорганических соединений  
Академии наук СССР  
Москва

Поступило  
21 I 1971

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> В. В. Коршак, Т. А. Бабушкина и др., Изв. АН СССР, сер. хим., 1970, 1921. <sup>2</sup> В. Н. Минкин, О. А. Осипов, Ю. А. Жданов, Дипольные моменты в органической химии, Л., 1968, стр. 156. <sup>3</sup> С. В. Виноградова, В. А. Васнецов, В. В. Коршак, Высокомолек. соед., 9Б, 522 (1967). <sup>4</sup> Г. Л. Слонимский, А. А. Аскадский, Механика полимеров, № 1, 36 (1965). <sup>5</sup> А. А. Аскадский, Физико-химия полиарилатов, М., 1968, стр. 56, 103.