

УДК 543.42

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. А. ПОПОВ, Э. Ф. ВАЙНШТЕИН, С. Г. ЭНТЕЛИС

**СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
С ДИЭТИЛАЛЮМИНИЙХЛОРИДОМ**

(Представлено академиком В. Н. Кондратьевым 30 X 1970)

Изучению методом и.-к. спектроскопии алюминийорганических комплексов с низкомолекулярными донорами посвящено значительное число работ (см., например, ⁽¹⁻³⁾). Интересными объектами для аналогичных исследований являются макромолекулярные доноры — простые полиэфиры, например, полиэтиленгликоль (ПЭГ) — удобный модельный объект регулярного строения и без боковых ответвлений. Он был выбран нами в качестве донора, а акцептором служил диэтилалюминийхлорид (ДЭАХ).

Использовались образцы ПЭГ — ($-\text{OC}\text{H}_2\text{CH}_2-$)_n — фирмы Schuchardt München (ФРГ), М-15000 и 20000, очищенные переосаждением гептаном из толуольного раствора и вакуумированием (10^{-3} — 10^{-5} мм рт. ст.) в течение нескольких суток в тонком слое при ~ 50 — 60°C . Так как ДЭАХ и его комплексы очень чувствительны к кислороду воздуха и влаге, все эксперименты проводились в условиях, исключающих контакт с ними. ДЭАХ был синтезирован из концентрированного Et_2Al (Венгрия) и AlCl_3 ⁽⁴⁾, причем брался 10 мол. % избыток AlCl_3 . Для связывания образующегося побочного продукта EtAlCl_2 в нелетучий комплекс ⁽⁴⁾ перед разгонкой реакционной смеси в колбу добавляли NaCl (10 мол. % от количества ДЭАХ). Окончательно ДЭАХ очищали перегонкой в вакууме. Очищенный ДЭАХ обладал следующими характеристиками: плотность d_{20}^{20} 1,0059, т. кип. 125—126° (50 мм рт. ст.), что полностью совпадает с литературными данными ⁽⁷⁾. Анализ на Al так же, как и на Cl, C и H, проводили методом сожжения ⁽¹⁰⁾.

Для получения абсолютно сухого растворителя, бензол или толуол после очистки по стандартной методике перегоняли на ректификационной колонке (~ 75 т. т.), а затем в атмосфере сухого аргона перегоняли над LiAlH_4 . Синтез комплексов проводили в растворе (толуол или бензол) при комнатной температуре. К раствору ПЭГ добавляли раствор ДЭАХ, при этом комплекс выпадал в осадок. Затем этот осадок промывали, сушили, определяли его элементарный состав и исследовали методом и.-к. спектроскопии.

И.-к. спектры исходных компонентов и комплексов снимали на двухлучевом и.-к. спектрофотометре UR-40 (ГДР) в области 3200—2600 и 2000—400 cm^{-1} в герметичных кюветах (толщина слоя 17—25 μ) с солевыми (КBr и NaCl) и германиевыми окошками. Взаимодействия комплексов с солевыми окошками не наблюдали. Заполнение кювет проводили в герметичном боксе в атмосфере сухого аргона. Газ очищали от остатков влаги молекулярными ситами, а от остатков кислорода хромникелевым катализатором, нагретым до 40—50°.

Согласно литературным данным, некоторые частоты и.-к. спектров низкомолекулярных простых эфиров очень чувствительны к образованию координационной связи с различными акцепторами, в том числе с ДЭАХ. Так, в ⁽²⁾ установлено, что частота антисимметричных валентных колеба-

ний связи С—О (ν_{as} (CO)) диэтилового эфира смещается с 1125 до 1028 см⁻¹ при образовании комплекса



Для акцептора одним из наиболее существенных изменений в и.-к. спектре является смещение $\nu_{as}(\text{Al}-\text{C})$ в длинноволновую область с 672 до 650 см⁻¹ (°). Как было показано Блюмбергом (°), при комплексообразовании ПЭГ с солями ртути происходят весьма значительные изменения в и.-к. спектрах. Нами проведено и.-к. спектроскопическое исследование комплексов ПЭГ с ДЭАХ и из сравнения наших данных с литературными сделана попытка интерпретации некоторых характерных изменений в и.-к. спектрах (отнесение частот колебаний ПЭГ взято в работе (°)).




Рис. 1. И.-к. спектры исходного полиэтиленгликоля, диэтилалюминийхлорида и комплексов на их основе: 1 — диэтилалюминийхлорид (ДЭАХ), 2 — полиэтиленгликоль (ПЭГ), 3 — комплекс состава $\alpha = 3,22$, 4 — комплекс состава $\alpha = 1,27$, 5 — комплекс состава $\alpha = 1,09$


На рис. 1 приведены и.-к. спектры исходных веществ и комплексов различного химического состава на их основе. Спектры расположены в порядке увеличения в образцах содержания акцептора, например, спектр 3 относится к комплексу, у которого в среднем на 3,22 мономерных звена ПЭГ приходится мономерная молекула Et₂AlCl ($\alpha = n_0/n_A = 3,22$). Здесь, как и в случае комплекса I, происходит смещение ν_{as} (С—О) полиэфира с 1110 до 1034 см⁻¹ и $\nu_{as}(\text{Al}-\text{C})$ акцептора с 672 до 650 см⁻¹. Это позволяет сделать предположение о существовании комплекса состава 1:1 (на каждое мономерное звено ПЭГ приходится мономерная молекула ДЭАХ):



Однако в нашем случае замечены некоторые особенности, связанные с полимерным характером донора. Так, исчезает полоса поглощения 1360 см⁻¹, отнесенная к веерным колебаниям группы CH₂ полимера в гоп-форме и увеличивается интенсивность полосы 1340 см⁻¹ (транс-форма) (°).

Кроме того, исчезают: полоса 1060 см⁻¹ и отнесенная⁽⁸⁾ к маятниковым колебаниям группы CH₂ полоса 844 см⁻¹. Причем в этом диапазоне появляются четыре новых полосы 870, 831, 809 и 780 см⁻¹. Некоторые из этих изменений связаны, по-видимому, с изменением конформации цепи — переходом из гош-формы, характерной для макромолекулы ПЭГ, в трансформу. Из приведенных спектров нельзя сделать вывода о полном исчезновении димерной формы ДЭАХ. Полоса поглощения 438 см⁻¹ в спектре I связана с существованием мостиковых связей в димере ДЭАХ⁽¹⁾. В комплексе эта полоса поглощения сохраняется.

Этот факт позволяет допустить наличие в твердой фазе комплекса (III) димерного ДЭАХ:



Координационная связь между атомом Al и O в комплексе III, где координационное число (к. ч.) алюминия равно 5, слабее, чем в комплексе II, где к. ч. = 4. Более слабая координационная связь должна смещать ν_{as}(C—O) на меньшую величину, поэтому полосу поглощения 1075 см⁻¹ в спектрах комплексов можно объяснить наличием наряду с комплексом II комплекса III, обладающих одинаковым химическим составом 1:1.

Институт химической физики
Академии наук СССР
Москва

Поступило
27 X 1970

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ E. G. Hoffmann, Zs. Elektrochem., 64, 616 (1960). ² E. G. Hoffmann, G. Schomburg, Advances Molec. Spectrosc., 2, Oxford — London, 1962, p. 804.
- ³ B. S. Takeda, R. Tagao, Bull. Chem. Soc. Japan, 38, 10, 1567 (1965).
- ⁴ A. A. Blumberg, J. Wyatt, J. Polym. Sci., 4, 9, 653 (1966). ⁵ K. Ziegler, W. Kroll, Lieb. Ann. Chem., 629, 167 (1960). ⁶ K. Ziegler, H. Martin, Makromol. Chem., 18/19, 186 (1956). ⁷ W. W. Daniels, R. E. Kitson, J. Polym. Sci., 33, 161 (1958). ⁸ T. Yoshihara, H. Tadokoro, S. Murahashi, J. Chem. Phys., 41, 2902 (1964). ⁹ Н. Н. Корнеев, А. Ф. Попов, Б. А. Крепцель, Комплексные металлоорганические катализаторы, 1969. ¹⁰ М. О. Коршун, Н. Э. Гельман, Новые методы элементоорганического микроанализа, 1949.