

Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
С С С Р
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

(11) 787970

К А В Т О Р С К О М У С В И Д Е Т Е Л С Т В У

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 21.12.76 (21) 2431815/18-25

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 15.12.80. Бюллетень № 46

Дата опубликования описания 18.12.80

(51) М. Кл.³

Г 01 N 27/02

(53) УДК 543.257

(088.8)

(72) Авторы
изобретения

В. А. Белый, В. А. Гольдаде, А. С. Неверов
и Л. С. Пинчук

(71) Заявитель

Институт механики металлокомплимерных систем

(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Изобретение относится к физико-химическому анализу и может быть использовано для исследования полимеров в высокояластичном состоянии.

Известны различные способы определения электропроводности материалов: путем измерения первичного и вторичного эффекта Холла [1], измерением отношения разрядных токов в зоне коронного разряда при наличии материала и без него [2], путем включения образца во внутреннюю электрическую цепь источника тока [3], измерением сигнала фотопроводимости при сканировании образца пучком излучения [4].

Однако все эти методы основаны на использовании внешнего электрического поля постоянного или переменного напряжения, что искажает результаты измерения.

Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения электрического сопротивления твердых электроизоляционных материалов, заключающийся в том, что образец помещают между электродами, измеряют ток во внешней цепи электродов, а электри-

ческое сопротивление определяют по формуле [5].

Недостатком способа является искажение результатов измерения в результате приложения внешнего источника напряжения.

Цель изобретения - повышение точности измерений.

Поставленная цель достигается тем, что в способе измерения электропроводности, заключающемся в том, что в образец помещают электроды из различных металлов и измеряют ток, обусловленный разностью электрохимических потенциалов.


Пример. Для исследованных пар металлов величины электрохимических потенциалов составляют Си-А1-2В, РЬ-А1-1,53В, Си-РЬ-0,4В. Электропроводность полимеров рассчитывают по формуле

$$\gamma = \frac{i \cdot h}{s \Delta V},$$

где i - ток, возникающий во внешней цепи при замыкании электродов на измерительный прибор; h - толщина полимерной прослойки; $s = 1,93 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$ - площадь поверхности образца.

На чертеже приведен график температурных зависимостей электропроводности поливинилбутираля для различных пар электродов, что соответствует различной напряженности поля в полимере, создаваемом за счет разности стандартных электрохимических потенциалов электродов. Характерно, что для всех случаев экспериментально определенные значения электропроводности описываются одной кривой, т.е. не зависят от напряженности поля в полимере. Таким образом, электропроводность полимеров в высокоеэластическом состоянии можно измерять без применения внешнего электрического поля с помощью электродов из разнородных металлов.

Кроме того, в способе отсутствуют вторые эффекты, обусловленные воздействием внешнего электрического поля на исследуемый материал, что позволяет измерять истинную электропроводность термопластичных полимеров.



Редактор А. Долинич

Составитель М. Кривенко

Корректор М. Пожо

Заказ 3341/50

Тираж 1019

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

5

10

20

Формула изобретения

Способ измерения электропроводности термопластичных полимеров, заключающийся в том, что в образец помещают электроды, накладывают электрическое поле и измеряют ток через образец, по которому судят об исследуемом параметре, от ли ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в образец помещают электроды из разнородных металлов и измеряют ток, обусловленный разностью электрохимических потенциалов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР №458779, кл. G 01 R 27/08, 1974.
2. Авторское свидетельство СССР №459742, кл. G 01 R 27/00, 1974.
3. Авторское свидетельство СССР №483623, кл. G 01 N 33/38, 1975.
4. Авторское свидетельство СССР №397860, кл. H 01 L 21/66, 1969.
5. Авторское свидетельство СССР №396635, кл. G 01 R 27/00, 1970 (прототип).