



СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1260769

A 1

(50) 4 G 01 N 19/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3894599/25-28

(22) 11.05.85.

(46) 30.09.86. Бюл. № 36

(71) Гомельский политехнический  
институт

(72) О.И. Палий, В.Н. Гавриленко  
и А.В. Рогачев

(53) 620.179.4 (088.8)


(56) Авторское свидетельство СССР  
№ 528484, кл. G 01 N 19/04, 1970.

Известия АН Латвийской ССР, 1976,  
№ 5, с. 569-573.

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АД-  
ГЕЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК

(57) Изобретение относится к испы-  
тательной технике, предназначено  
для определения адгезии металличес-  
ких пленок и позволяет повысить  
точность определения адгезии метал-

лических пленок к поверхности подлож-  
ки, выполненной из оптически про-  
зрачного материала. Дно ванны 3,  
заполненной гиротропной жидкостью 4,  
закрывают подложкой 1, на поверхность  
которой нанесена металлическая плен-  
ка 16. Возбуждают в гиротропной жид-  
кости 4 ультразвуковые колебания  
концентратором 6 до возникновения  
в металлической пленке 16 зон разру-  
шения, появление и характер которых  
регистрируют при помощи потока поля-  
ризованного излучения от источни-  
ка 8, проходящего через поляризатор  
11, полупрозрачное зеркало 9, подлож-  
ку 1, зоны разрушения металлической  
пленки 16 и гиротропную жидкость 4  
и падающего на зеркальную повёрх-  
ность 7 концентратора 6. Гиротропная



жидкость 4 поворачивает на угол 90° плоскость поляризации проходящего через нее линейно-поляризованного излучения. Отраженный от поверхности 7 и преломленный зеркалом 9 поток излучения попадает через поляризатор 12 на приемник 10 поляризованного излучения. Скрепленные поляризаторы 11 и 12 позволяют измерять

только интенсивность потока излучения, прошедшего через зоны разрушения пленки 16, и получать информацию о кинетике и степени ее разрушения. Полупрозрачное зеркало 9, установленное под острым углом к подложке 1, обеспечивает посылку излучения на приемник 10 поляризованного излучения. 1 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для определения адгезии металлических пленок.

Цель изобретения - повышение точности определения адгезии металлических пленок к поверхности подложек, выполненных из оптически прозрачных материалов.

На чертеже показана "схема предлагаемого устройства.

Устройство содержит подложку 1 из оптически прозрачного материала, одна из поверхностей которой предназначена для нанесения на нее металлической пленки, держатель 2 подложки 1, ванну 3 без дна, установленную на держателе 2 и заполненную жидкой средой, в качестве которой использована гиротропная жидкость 4, например спиртовой раствор сахара, источник 5 ультразвуковых колебаний, концентратор 6, установленный в ванне 3 со стороны подложки 1, предназначенный для нанесения на нее металлической пленки, обращенная к подложке 1 поверхность 7 которого выполнена зеркальной, и регистрирующую систему, выполненную в виде источника 8 поляризованного излучения, установленного вне ванны 3 напротив концентратора 6 по другую сторону от подложки 1, полупрозрачного зеркала 9, установленного под острым углом к подложке 1, приемника 10 поляризованного излучения и двух скрепленных поляризаторов 11, 12, один из которых установлен между полупрозрачным зеркалом 9 и источником 8 поляризованного излучения, а другой - между

полупрозрачным зеркалом 9 и приемником 10 поляризованного излучения.

Подложка 1 является дном ванны 3.

Источник 8 поляризованного излучения выполнен в виде ксеноновой лампы 13 и линзы 14, а приемник 10 поляризованного излучения выполнен в виде матрицы 15 фотодиодов, электрически связанной с системой (на чертеже не показана) обработки данных.

Устройство работает следующим образом.

Подложку 1 с нанесенной на нее металлической пленкой 16 устанавливают на держателе 2 и закрывают дно ванны 3. Ванну 3 заполняют гиротропной жидкостью 4. Включают источник 8 и приемник 10 поляризованного излучения и проводят юстировку оптической системы и проектирование оптического изображения поверхности раздела подложка - металлическая пленка на поверхности датчиков матрицы 15 фотодиодов.

Включают источник 5 ультразвуковых колебаний, концентратор 6 которого передает колебания гиротропной жидкости 3, под действием которой в металлической пленке 16 возникает

нарушение ее сплошности и появляются зоны разрушения. При этом поток излучения от ксеноновой лампы 13, пройдя через фокусирующую линзу 14 и поляризатор 11, попадает на полупрозрачное зеркало 9 и частично отражается,

а оставшаяся часть потока излучения проходит через подложку 1 на поверхность раздела подложка - металлическая пленка. При отсутствии зон разрушения металлической пленки 16

поток излучения отражается и полностью задерживается поляризатором 12, при наличии зон разрушения металлической пленки 16 поток излучения проходит через металлическую пленку 16 и попадает в гиротропную жидкость 4, которая начинает поворачивать плоскость поляризации. Длину оптического пути излучения в гиротропной жидкости подбирают такой, чтобы после выхода из подложки 1 поток излучения имел плоскость поляризации, повернутую на угол  $90^{\circ}$  по отношению к потоку, падающему на поверхность металлической пленки 16. Поток излучения попадает на зеркальную поверхность 7 концентратора 6, отражается от нее и, вторично пройдя зоны разрушения металлической пленки 16, преломляется зеркалом 9 в направлении поляризатора 12. После прохождения потока через поляризатор 12 его интенсивность целиком определяется сплошностью металлической пленки 16, и поток приобретает состояние, удобное для отражения на матрице 15 фотодиодов приемника 10 поляризованного излучения.

Выполнение рабочей поверхности 7 концентратора 6 зеркальной позволяет использовать ее одновременно в качестве зеркала регистрирующей системы и в качестве средства для воздействия на жидкую среду и возбуждения в ней колебаний высокой частоты.

Выполнение жидкой среды гиротропной, т.е. способной вращать плоскость поляризации проходящего через нее линейно-поляризованного излучения, позволяет изменять плоскость поляризации излучения, падающего на приемник 10.

Установка скрещенных поляризаторов 11 и 12 позволяет измерять только интенсивность света, прошедшего через зоны разрушения пленки, и получать информацию о кинетике и

степени разрушения пленки 16 и плотности разделения разрушений по ее поверхности. Полупрозрачное зеркало 9 регистрирующей системы, установленное под острым углом к подложке 1, обеспечивает возможность посылки излучения, дважды прошедшего через жидкую среду и исследуемую пленку 16, на приемник 10 поляризованного излучения.

#### Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Устройство для определения адгезии металлических пленок, содержащее подложку из оптически прозрачного материала, одна из поверхностей которой предназначена для нанесения на нее металлической пленки, держатель подложки, ванну, установленную на держателе и заполненную жидкой средой, источник ультразвуковых колебаний, концентратор которого установлен в ванне со стороны подложки, предназначенной для нанесения на нее металлической пленки, и регистрирующую систему, отличающуюся тем, что, с целью повышения точности, подложка является дном ванны, обращенная к подложке поверхность концентратора выполнена зеркальной, в качестве жидкой среды использована гиротропная жидкость, а регистрирующая система выполнена в виде источника поляризованного излучения, установленного вне ванны напротив концентратора по другую сторону от подложки, полупрозрачного зеркала, установленного под острым углом к подложке, приемника поляризованного излучения и двух скрещенных поляризаторов, один из которых установлен между полупрозрачным зеркалом и источником поляризованного излучения, а другой - между полупрозрачным зеркалом и приемником поляризованного излучения.

Редактор М. Товтин

Заказ 5220/41

Составитель В. Свиридов

Техред М. Ходанич Корректор Л. Пилипенко

Тираж 778  
ВНИИПТИ Государственного комитета СССР  
по делам изобретений и открытий  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4