


Физические свойства додекаборида урана

В. В. ОДИНЦОВ, Ю. Б. ПАДЕРНО

Физические свойства додекаборидов металлов со структурой типа  $UB_{12}$  и, в частности, самого  $UB_{12}$  до настоящего времени практически не изучены.

В процессе исследования диаграммы состояния системы U - B [1] была установлена температура



Температурная зависимость удельного электросопротивления додекаборида урана.

плавления  $UB_{12}$ , равная  $2235^\circ\text{C}$ . По данным работы [3], микротвердость этого соединения превышает  $2000 \text{ кг}/\text{мм}^2$ .

Порошок додекаборида урана был получен путем восстановления окиси урана бором в вакууме при температуре  $1500^\circ\text{C}$  по методике, описанной ранее [2, 4]. Во избежание возможного загрязнения продукта процесс проводился в тиглях из дигорида циркония с использованием вольфрамовых нагревателей, а образцов удалялся поверхностный слой  $\sim 0,5 \text{ мм}$ .

Рентгеновский и металлографический анализ показали однодифазность полученного продукта; период

решетки  $7,472 \text{ \AA}$  точно соответствует данным работ [2, 5].

Образцы для исследования физических свойств получались спеканием предварительно спрессованных заготовок в засыпке из того же материала. Пористость образцов составляла  $20\text{--}25\%$ ; влияние ее на физические характеристики учитывалось по методикам, описанным в работах [6, 7].

В результате исследования  $UB_{12}$  определены: удельное электросопротивление  $23 \text{ мкм}\cdot\text{см}$  (см. рисунок); термический коэффициент сопротивления  $+2,3 \times 10^{-3} \text{ град}^{-1}$ , коэффициент Холла  $-0,24 \cdot 10^{-4} \text{ см}^3/\text{к}$ ; коэффициент термического расширения  $\alpha_{-177+20^\circ\text{C}} = 2,55$ ;  $\alpha_{20^\circ\text{C}} = 4,6$ ;  $\alpha_{20-300^\circ\text{C}} = 5,8$ ;  $\alpha_{300-1000^\circ\text{C}} = 6,5 \times 10^{-6} \text{ град}^{-1}$ ; коэффициент излучения  $\varepsilon_h = 0,75-0,60$  ( $900-1700^\circ\text{C}$ ); оценены по [8] характеристическая температура  $980^\circ\text{K}$  и среднеквадратичная амплитуда упругих колебаний  $0,044 \text{ \AA}$ .

Оценка критерия  $\delta$  [9], свидетельствующего о преимущественном типе проводимости, показала (в отличие от додекаборидов трехвалентных редкоземельных металлов) неприменимость однополосной модели для этого соединения.

Эти результаты позволяют сделать вывод, что додекаборид урана является металлоподобным соединением с типичными металлическими свойствами. Малые значения коэффициента термического расширения и среднеквадратичных амплитуд упругих колебаний подтверждают определяющую роль борного каркаса в его структуре. По аналогии с боридами трехвалентных металлов электропроводность осуществляется, по-видимому, в полосах, образованных атомами металла.

Поступило в Редакцию 25/V 1970 г.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. B. Howlett. J. Inst. Metals, 88, 91 (1959).
2. Ю. Б. Падерно. «Атомная энергия», 10, 396 (1961).
3. Р. Киффер, Ф. Бенезовский. Твердые материалы. М., «Металлургия», 1968.
4. Г. В. Самсонов, Ю. Б. Падерно, Т. И. Серебрякова. «Кристаллография», 4, 542 (1959).
5. F. Bergaut, R. Blum. Compt. rend., 229, 667 (1949).
6. В. В. Скородод. «Инж. физ. ж.», 11, № 2 (1959).
7. H. Juretschke, R. Steinitz. J. Phys. Chem. Solids, 4, 118 (1958).
8. В. С. Неппоп. «Физ. металлов и металловедение», 7, 559 (1959).
9. С. Н. Львов, В. Ф. Немченко, Г. В. Самсонов. «Докл. АН СССР», 135, 577 (1960).