


**«ВЫЖИГАНИЕ ПРОВАЛОВ»
В СПЕКТРАХ ПОГЛОЩЕНИЯ РАСТВОРОВ
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОРФИРИНОВ
С ПИРИДИН-ИОНАМИ ПРИ 4.2 К**

B. Г. Маслов

В последнее время сообщалось о появлении устойчивых «щелей» в спектрах поглощения замороженных растворов органических красителей под действием лазерного облучения при гелиевых температурах [1, 2]. Эти явления, как указывалось авторами названных работ, позволяют оценить величины однородного уширения бесфононных линий, соответствующих 0—0-переходам красителей. В отличие от этих работ, в которых образование «щелей» вызывалось процессами переориентации молекул в матрице, нами предпринята попытка получения аналогичной «щели» посредством фотохимической реакции. Это, в принципе, могло бы дать возможность получать щели большей глубины и позволяло надеяться обнаружить колебательные повторения «щели» в области вибровенной 0—1-полосы поглощения. Кроме того, уширение «щели» могло дать информацию о времени жизни, ответственного за фотопрекращение возбужденного состояния.



Спектры растворов комплекса Zn-ЭП с пиридин-ионом.

a — запись спектра в области длинноволновой 0—0-полосы при 4.2 К после 120 мин облучения линией неона 588.2 нм; *b* — спектр поглощения комплекса при 4.2 К до облучения; *c* — то же после 15 мин облучения натриевым дублетом; *d* — 0—0-полоса спектра того же раствора при 77 К.

лась линия неона 588.2 нм, выделяемая комбинацией стеклянных и специальных жидкостных фильтров из света, излучаемого тиратроном МТХ-90. В некоторых экспериментах использовался натриевый дублет 589.0/589.6 нм, получаемый от лампы СНА-2.

На рисунке (*a*) приведена запись спектра в области длинноволновой полосы комплекса Zn-ЭП с пиридин-ионом, полученная после облучения линией неона. Как мы видим, в полосе поглощения на длине волн облучения наблюдается «провал». Его форма хорошо соответствует лорентцевскому контуру $f(\nu) = \Gamma^2 / [(\nu - \nu_0)^2 + \Gamma^2]$ с полушириной $\Gamma = 22 \pm 2 \text{ см}^{-1}$, что почти на два порядка шире «провалов», описанных в работах [1, 2]. Такое расхождение не может быть объяснено различиями в источниках облучения и в системах регистрации, поскольку разрешение спектрального прибора у нас составляло около 3 см^{-1} , а ширина линии облучения также не превышала этой величины (по-видимому, была значительно меньше). Приведенная здесь ширина «провала» соответствует ранним стадиям реакции, когда по мере облучения она сколько-нибудь заметно не возрастала. Это исключает возможную причину уширения [2], связанную с глубиной прохождения реакции, и позволяет, учитывая лорентцевский тип контура, определить истинную полуширину однородно уширенной линии [2]: $\Delta = \Gamma / 2 = 11 \pm 1 \text{ см}^{-1}$. Если облучение ведется натриевым дублетом (что удобнее из-за

¹ Частичная (до 20%) обратимость с образованием исходных комплексов может быть достигнута последующим облучением в длинноволновой полосе поглощения анион-радикала Zn-ЭП ($850 \div 870 \text{ нм}$).

большой мощности излучения), то форма «провала» отличается от лорентцовской, а ширина получается несколько большей. В остальном же поведение «провала» то же, что и при облучении линией неона. При температуре 4.2 К в темноте провал сохраняется в течение многих часов без изменений. При нагревании от 4.2 до 77 К ширина «провала» практически не меняется, но глубина уменьшается в 2—3 раза (см. рисунок, в, г). При последующем охлаждении образца до 4.2 К «провал» принимает прежний вид.

Как видно из рисунка, в, в области второй полосы поглощения² исследуемого комплекса, являющейся вибронной 0—1-полосой [4], наблюдаются довольно отчетливые «провалы», имеющие приблизительно ту же ширину, что и «провал» в 0—0-полосе, и отстоящие от последнего на расстояния: 590, 710, 920, 1070, 1180, 1300, 1360 и 1520 ± 15 см⁻¹ (см. рисунок, г). Многие из этих расстояний в пределах указанной точности согласуются с частотами нормальных колебаний порфиринов, известными из спектров Шпольского [4]. Такие колебательные повторения «провала» 0—0-полосы, о которых, насколько нам известно, ранее не сообщалось, могут быть, в принципе, использованы для определения частот нормальных колебаний, активных в вибронных спектрах, хотя в нашем случае из-за большой ширины «провалов» хорошего разрешения добиться не удалось.

По мере облучения имеет место не только углубление «провала», но и общее снижение интенсивности во всех полосах поглощения комплекса, что, возможно, хотя бы отчасти, связано с определенным вкладом в фотопрекращение обсуждаемого далее фонового сплошного поглощения комплекса. Спектр образующихся в результате реакции анион-радикалов Zn-ЭП имеет обычный вид и не отличается от спектра анион-радикалов, получаемых в этой реакции под действием белого света.

Приведенные данные (особенно температурное поведение спектров) дают основание полагать, что ширина провала в данном случае, как и в работе [2], определяется однородным уширением бесфоновой линии. Столь сильное уширение этой линии, как в нашем случае, едва ли может быть объяснено различием фоновых частот в основном и возбужденном электронных состояниях [5]. Против этого говорит также отсутствие заметного увеличения ширины «провала» при нагревании до 77 К.

По нашему мнению, столь сильное однородное уширение бесфоновой линии обусловлено малым временем жизни соответствующего возбужденного состояния комплекса и связано с быстрой конверсией этого состояния в состояние с переносом заряда или какое-либо другое (см. далее). Оценка времени жизни этого состояния по приведенной выше величине Δ однородного уширения линии дает

$$\tau = (2\pi c \Delta)^{-1} = (0.48 \pm 0.05) \cdot 10^{-12} \text{ с.}$$

что, независимо от причины уширения, остается нижней границей для этого времени. О правдоподобности этой оценки говорит, во-первых, отсутствие флуоресценции у комплекса, свидетельствующее о том, что рассматриваемое время меньше, чем время жизни нижнего синглетного возбужденного состояния обычного Zn-ЭП, по крайней мере, на два порядка. Это дает верхнюю границу $\tau \leq 3 \cdot 10^{-11}$ с [4]. Во-вторых, несмотря на то что ни в красной, ни в ближней ИК областях спектра у исследуемого комплекса не было обнаружено отчетливых полос, которые можно было бы уверенно отождествить с полосами переноса заряда, этот комплекс, по-видимому, все же имеет возбужденные состояния, расположенные ниже, чем низшее возбужденное состояние Zn-ЭП. Об этом свидетельствует наличие у комплекса фоточувствительности, по крайней мере, до 900 ± 1000 нм и наличие доходящего до этих длин волн «хвоста» бесструктурного, сплошного поглощения, отсутствующего у обычного Zn-ЭП (см. рисунок, б). Учитывая это, следует полагать, что рассматриваемое время жизни едва ли может существенно превышать времени порядка нескольких пикосекунд, характерные для процессов типа внутренней конверсии [6]. Таким образом, оценка времени жизни, полученная из ширины «провала», оказывается весьма правдоподобной.

Литература

- [1] П. А. Гороховский, Р. К. Каарли, Л. А. Ребане. Письма ЖЭТФ, 20, 474, 1974.
- [2] Б. М. Харламов, Р. И. Персонов, Л. А. Быковская. Оп. и спектр., 39, 240, 1975.
- [3] Р. П. Евстигнеева, В. Г. Маслов, А. Ф. Миронов, А. Н. Сидоров. Биофизика, 16, 999, 1971.
- [4] Г. П. Гуринович, А. Н. Севченко, К. Н. Соловьев. Спектроскопия хлорофилла и родственных соединений. «Наука и техника», Минск, 1968.
- [5] К. К. Ребане. Элементарная теория колебательной структуры примесных центров кристаллов. «Наука», М., 1968.
- [6] R. N. Anderson, R. M. Hochstrasser, H. Lutz, G. W. Scott. Chem. Phys. Lett., 32, 204, 1975.

Поступило в Редакцию 27 сентября 1976 г.

² Полоса с максимумом 575 нм, имеющаяся в спектре комплекса при 77 К, приведенном в работе [3], на самом деле принадлежит примеси свободного Zn-ЭП, не образовавшего комплекса с пиридин-ионами.